

2K-POWERKLEBER HIGH PERFORMANCE

Egenskaper

2K Powerkleber kombinerar snabb härdning och mångsidig användning med hög spaltfyllningskapacitet med maximal vidhäftningsstyrka tack vare 2-komponentsteknik.

- För limning och reparation av material och materialkombinationer på några få sekunder.
- snabbt, starkt, mångsidigt, materialoberoende
- spaltöverbrygging upp till 6 mm
- inget droppande/flödande, kan även användas uppochnedvänd
- kan slipas och målas över med många olika typer av lackeringssystem
- beständig mot vatten, saltvatten och många olika kemikalier

Användningsområden

Limning och reparation av plast, metall, gummi, keramik, porslin, trä, papper, kartong och mycket mer med och mellan varandra.

TekniskaData

Bas	Etyl-cyanakrylat
Färger	Transparent
HärdningMinuter	4
Handstyrka	2-4
Lagringstid	12 Månader
Temperaturbeständighet	-30 - +80
Brukstid	1
Skjuvhållfasthet	materialberoende

Bruksanvisning

Bearbetningstemperatur: +5 °C till +35 °C. Om möjligt slipa ytorna lätt och rengör och avfetta grundligt med PETEC Multi Cleaner (art.nr 82100 och 82200). För lågenergiplast rekommenderar vi plastprimrar (art.nr. 98315) för limning. Slipa på sprickor i en V-form. För in kolven, ta av korken, sätt på pipen (undvik pauser på mer än 30 sekunder eftersom limmet även härdar i pipen) och applicera direkt på limskarven. Foga samman materialen som ska limmas inom en minut. Den snabba kemiska reaktionen kan leda till vita rester på ytan. Förslut dubbelsprutan med korken efter användning. Efterbehandling (t.ex. slipning, lackering) kan utföras först när limmet har härdat. Lack och andra produkter som innehåller lösningsmedel kan förhindra eller förstöra härdningen. Eftersom det finns så många olika användningsområden, material och andra faktorer som kan påverka användningen rekommenderar vi att produkten först testas för att se om den är lämplig för ändamålet. Följ säkerhetsdatabladet och det tekniska databladet! (Nedladdning av PETEC-datablad från www.petec.de)

Behållarstorlekar



art.nr.: 93510

11 ml