

TekDatablad

SPEEDBOND SUPERLIM

Egenskaper

För supersnabb limning av olika material som t.ex. plast och plastblandningar, metall, gummi, keramik, porslin, trä och mycket mer.

Användningsområden

SpeedBond-set för konstruktionslimning och reparation av trasiga delar. Limning och reparation av plast, metall, gummi, keramik, porslin, trä och mycket mer. Även de minsta fästena och klämmorna kan repareras.

TekniskaData

Bas	Etyl-cyanakrylat
Färger	Transparent
Funktionell stabilitet	3 – 10
Lagringstid	18 Månader
Spaltöverbryggnig	0,05
Temperaturbeständighet	-40 - +85
Skjuvhållfasthet	15 – 25

Bruksanvisning

Bearbetningstemperatur: +5 °C till +30 °C. Rengör och avfetta delarna som ska limmas grundligt med PETEC Multi Cleaner (art.nr 82100 eller 82200). För snabbare härdning rekommenderar vi SpeedBond aktivatorsprej (art.nr 93515). Stryk på ett tunt lager av det kraftfulla limmet SpeedBond på en sida och limma genast ihop. För att säkerställa att produkten lämpar sig för det aktuella användningsområdet rekommenderar vi att produkten först testas. Följ säkerhetsdatabladet och det tekniska databladet! (Nedladdning av PETEC-datablad från www.petec.de)

Behållarstorlekar


art.nr.: 93520
20 g flaska