

BACKSPEGELLIM

Egenskaper

Den speciella limsatsen för limning av backspegeln till vindrutan. Backspegellimet kan också användas för att fästa antenner, lås och även på fönster.

- transparent limning
- snabb vidhäftning
- håller permanent
- hög hållfasthet
- enkel applicering ingen blandning krävs
- Spaltöverbryggnings max. 0,3 mm
- med väv för 2 limningar

Användningsområden

För limning av backspegeln på vindrutan.


TekniskaData

Bas	Polyuretanakrylharts/hydroxiopropylmetakrylat
Färger	Bärnsten
Lagringstid	24 Månader
Temperaturbeständighet	-55 - +150
Bearbetningstemperatur	+5 - +35
Draghållfasthet	3,5 - 7

Bruksanvisning

Bearbetningstemperatur +5 °C till +35 °C. Identifiera spegelns position på utsidan av vindrutan. Om en avtagbar metallspiegelbas finns, ta bort den från backspegeln före limning, limma den annars helt. Ta bort eventuella limrester med PETEC borttagningsmedel för lim- och tätningsmedelsrester (art.nr 82150). Rugga upp ytan som ska limmas med den medföljande slipduken och rengör och avfetta den grundligt med PETEC Multi Cleaner (art.nr 82100 eller 82200). Skär sedan specialväven till spegelfotens storlek. Öppna backspegellimet, fördela limmet jämnt på spegelfoten och lägg den formklippta specialväven på spegelfoten med limmet. Tryck nu försiktigt fast spegelfoten på vindrutan på platsen med markeringen. Tryck spegelfoten i ca 3 – 5 minuter med jämnt tryck mot vindrutan. Ta sedan bort överflödigt lim och, om det behövs, fixera det med PETEC silvertejp (artikelnummer 86150 eller 86250) i ytterligare 30 minuter. Sluthållfastheten uppnås efter 24 timmar. Även lämplig för limning av krokar på utställbara rutor och metallhandtag på glas. Inte lämplig för limytor av plast, endast för glas-metall! Följ säkerhetsdatabladet och det tekniska databladet! (Nedladdning av PETEC-datablad från www.petec.de)

Behållarstorlekar

	
art.nr.: 93801	art.nr.: 93800
1 st.	Limsats med självbetjäningkort