

2K KRAFT- OCH KONSTRUKTIONSLIM

Egenskaper

- primerfri användning med MS-polymerbas
- brett vidhäftningsspektrum
- snabb initial vidhäftning och hög sluthållfasthet
- hög elastisk och dynamisk belastbarhet
- stöt- och vibrationsdämpande
- överbryggnig av skarvar upp till 40 mm
- droppar och rinner inte. Lämpat även för användning på lodräta ytor eller ovanför huvudhöjd
- kan målas över
- lösningsmedelsfri
- universellt användbart inomhus och utomhus
- väder-, åldrings- och UV-beständigt

Användningsområden

Snabbt och elastiskt härdande 2-komponentlim och -tätningssmedel. 2-komponentstekniken garanterar en spänningsfri och jämn härdning även vid limning av stora ytor och hellimning samt vid låga temperaturer och låg luftfuktighet. Användbar på sugande och icke-sugande limytor av metall, glas, sten, betong, puts, kakel, natursten, trä, lackerade ytor, speglar, styren och många plaster. Produkten är lämpligt för säkra, hållbara och dynamiskt belastade lim och tätningar i många områden.

TekniskaData

Bas	tvåkomponents modifierade silanpolymerer
Färger	Svart
HärdningMinuter	60
HärdningTimmr	1
Härdningssystem	2K
Brottöjning	350
Lagringstid	12 Månader
ShoreHårdhet	40
Temperaturbeständighet	-40 - +90
Brukstid	10
Skjuvhållfasthet	2

Bruksanvisning

Bearbetningstemperatur: +5 °C till +40 °C. Rengör och avfetta ytorna grundligt med PETEC Multi Cleaner (art.nr 82100 eller 82200). Ta bort locket och proppen, sätt fast blandningsröret (art.nr 98508) och placera det i PETEC-limpistolen (art.nr 81500). För att säkerställa ett optimalt blandningsförhållande bör de första 5 centimeterna kastas. Applicera limmet direkt på ytan som ska limmas (undvik pauser på mer än 25 minuter eftersom limmet härdas även i blandningsröret) och sammanfoga delarna inom 25 minuter. Förslut patronen med locket efter användning. Lack och andra produkter som innehåller lösningsmedel kan förhindra eller förstöra härdningen. För att säkerställa att produkten lämpar sig för det aktuella användningsområdet rekommenderar vi att produkten först testas. Följ säkerhetsdatabladet och det tekniska databladet! (Nedladdning av PETEC-datablad från www.petec.de)

Behållarstorlekar



art.nr.: 94429

250 ml