

KAROSSLIM- OCH TÄTNINGSMASSA SVART

Egenskaper

Snabbhärdande, elastiskt 1-komponentlim och tätningsmassa baserat på polyuretan, som härdar på grund av fuktighet.

- brett vidhäftningsområde, stark vidhäftning
- fyller ut olika stora tätningsspalter
- permanent tätningseffekt, permanent elastisk och vibrationsbeständig
- marint utsläpp
- övermålningsbar, silikonfri
- icke-frätande, resistent mot utspädda syror och alkalier

Användningsområden

För universella tillämpningar inom kaross- och fordonskonstruktion: Lim ihop metall (stålplåt rå, grundad och målad, aluminium, rostfritt stål) och många plaster samt trä och glas, t.ex. vid tätningsarbeten av metallkonstruktioner, kraftigt belastade fogar och vidhäftning av vibrerande delar.

TekniskaData

Bas	enkomponents polyuretan
Färger	Svart
Härdning	4
Härdningssystem	Luftfuktighet
Brottöjning	400
Lagringstid	18 Månader
Brottöjning	600
Rivhållfasthet	8,5
ShoreHårdhet	40
Temperaturbeständighet	-40 - +90
Brukstid	50
Förbrukning	25
Skjuvhållfasthet	1,4

Bruksanvisning

Bearbetningstemperatur: +5 °C till +40 °C. Rengör och avfetta ytorna grundligt med PETEC Multi Cleaner (art.nr 82100 eller 82200). Som vidhäftningsbefrämjande medel rekommenderar vi PETEC svartprimer (art.nr. 82330) i kombination med ulltorkaren (art.nr. 82222). Ta bort locket, gör hål i membranet, skär till munstycket och skruva fast det. Kasta sedan de första 2 cm av materialet. Applicera produkten med limpistolen på limytan och foga ihop komponenten. Vid behov, fixera komponenten efter montering. När K&D har härdat fullständigt kan den målas över med lämpliga produkter. Lack och andra produkter som innehåller lösningsmedel kan förhindra eller förstöra härdningen. För att säkerställa att produkten lämpar sig för det aktuella användningsområdet rekommenderar vi att produkten först testas. Följ säkerhetsdatabladet och det tekniska databladet! (Nedladdning av PETEC-datablad från www.petec.de)

TekDatablad

Behållarstorlekar

		
art.nr.: 94630	art.nr.: 94730	art.nr.: 94530
310 ml	310 ml	310 ml
		
art.nr.: 94760		
600 ml		