

# KAROSSLIM- OCH TÄTNINGSMASSA SVART

## Egenskaper

Snabbhärdande, elastiskt 1-komponentlim och tätningsmassa baserat på polyuretan, som härdar på grund av fuktighet.

- brett vidhäftningsområde, stark vidhäftning
- fyller ut olika stora tätningspalter
- permanent tätningseffekt, permanent elastisk och vibrationsbeständig
- marint utsläpp
- övermålningsbar, silikonfri
- icke-frätande, resistent mot utspädda syror och alkalier

## Användningsområden

För universella tillämpningar inom kaross- och fordonskonstruktion: Lim ihop metall (stålplåt rå, grundad och målad, aluminium, rostfritt stål) och många plaster samt trä och glas, t.ex. vid tätningsarbeten av metallkonstruktioner, kraftigt belastade fogar och vidhäftning av vibrerande delar.

## TekniskaData

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Bas                    | enkomponents polyuretan |
| Färger                 | Svart                   |
| Härdning               | 4                       |
| Härdningssystem        | Luftfuktighet           |
| Brottöjning            | 400                     |
| Lagringstid            | 18 Månader              |
| Brottöjning            | 600                     |
| Rivhållfasthet         | 8,5                     |
| ShoreHårdhet           | 40                      |
| Temperaturbeständighet | -40 - +90               |
| Brukstid               | 50                      |
| Förbrukning            | 25                      |
| Skjuvhållfasthet       | 1,4                     |

## Bruksanvisning

Bearbetningstemperatur: +5 °C till +35 °C. Rengör limytorna med PETEC Multi Cleaner (art.nr 82100 eller 82200) och avfetta dem. Som vidhäftningsbefrämjande medel rekommenderar vi PETEC svartprimer (art.nr. 82330) i kombination med ulltorkaren (art.nr. 82222). Öppna skivans slangpåsen, applicera munstycket som ska skäras till och sätt in det i en lämplig limpistol. Kasta sedan de första 2 cm av materialet. Applicera produkten med limpistolen på limytan och foga ihop komponenten. Vid behov, fixera komponenten efter montering. När K&D har härdat fullständigt kan den målas över med lämpliga produkter. Lack och andra produkter som innehåller lösningsmedel kan förhindra eller förstöra härdningen. För att säkerställa att produkten lämpar sig för det aktuella användningsområdet rekommenderar vi att produkten först testas. Följ säkerhetsdatabladet och det tekniska databladet! (Nedladdning av datablad från [www.petec.de](http://www.petec.de))

## TekDatablad

### Behållarstorlekar

|                                                                                    |                                                                                   |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|   |  |  |
| <b>art.nr.: 94630</b>                                                              | <b>art.nr.: 94730</b>                                                             | <b>art.nr.: 94530</b>                                                               |
| 310 ml                                                                             | 310 ml                                                                            | 310 ml                                                                              |
|  |                                                                                   |                                                                                     |
| <b>art.nr.: 94760</b>                                                              |                                                                                   |                                                                                     |
| 600 ml                                                                             |                                                                                   |                                                                                     |