

AVJÄMNINGSMASSA FÖR KAROSSERI

Egenskaper

2-komponent avjämningsmassa för karosseri som ersätter förtenning. För utjämning och fyllning av skadade och reparerade ställen.

- för repor, stötar, svetssömmar och reparationsplåtar på trösklar, hjulhus, stänkskärmar, motorhuv, dörr, tak samt bak- och sidodelar och mycket mer.
- mycket bra vidhäftning på många material
- utmärkt modellering, slipning och övermålning
- undviker kontaktkorrosion
- extremt segtflytande material
- droppar och rinner inte, lämpat även för användning på lodräta ytor

Användningsområden

Användningsområde: För balansering, spackling och fyllning av skador och reparationspunkter, såsom repor, stötar, svetssömmar och reparationsplåtar, t.ex. på trösklar, hjulhus, stänkskärmar, motorhuv, dörrar, tak samt bak- och sidodelar.

TekniskaData

Bas	Epoxiharts
Färger	Grå
HärdningTimmar	8 - 12
Lagringstid	12 Månader
MinstaSkiktjocklek	0.99
Temperaturbeständighet	-40 - +90
Brukstid	60

Bruksanvisning

Bearbetningstemperatur: +5 °C till +25 °C. Rengör och avfetta ytorna grundligt med PETEC Multi Cleaner (art.nr 82100 eller 82200). Ta bort locket, sätt fast blandningsröret (art.nr 98508) och placera det i PETEC-limpistolen (art.nr 81500). För att säkerställa ett optimalt blandningsförhållande bör de första 10 cm av limblandningen kastas. Applicera Avjämningsmassa för karosseri på en stor yta och använd ett lämpligt verktyg (t.ex. en plastskrapa) och ett mindre överflöd av produkten för att forma limmet. För aluminium, galvaniserat stål, magnesium och andra legeringar rekommenderar vi PETEC svartprimer (art.nr. 82330) som självhäftande bas. Härdningen av limmet kan påskyndas med hjälp av värme (värmeskåp, infravärmare eller värmestralare) vid 60 °C till 70 °C*. Efter härdningen kan överflödigt material avlägsnas med en hyvel för karosser eller slippapper. Förslut patronen med locket efter användning. Avlägsna eventuellt slipdamm med Multi Cleaner. Applicera eventuellt finspackel. Följ tillverkarens anvisningar vid lackering. Limmet kan målas över först när det har härdat fullständigt. Lack och andra produkter som innehåller lösningsmedel kan förhindra eller förstöra härdningen. För att säkerställa produktens lämplighet för önskad applikation rekommenderas självtestning i alla fall. Inte lämplig för trycklufts- och batteriladdningspistoler. Observerasäkerhetsdatabladet och det tekniska databladet! (Ladda ner PETEC-databladet&nbps;www.petec.de

Behållarstorlekar



art.nr.: 96175

265 ml patron