

POWER STÅL

Egenskaper

Snabbhärdande 2-komponents reparationsmassa för limning och fyllning.

- lätt att använda tack vare utmärkt vidhäftning
- extremt hög hållfasthet
- snabb härdning, även under vatten
- rostfri
- kan målas över
- universellt användbart inomhus och utomhus
- omarbetbar, t.ex. slipning, borrar, gängning, sågning
- beständig mot vatten, saltvatten, kylarvätska, olja, bränsle och många kemikalier

Användningsområden

Utmärkt för limning, fyllning, tätning av sprickor, hål, felborringar, krymphål. För reparation och rekonstruktion av metall (järn, stål, gjutjärn, aluminium, legeringar etc.), keramik, betong, trä och plastdelar. För snabba, permanenta reparationer, till exempel: tank, kylare, rör, gängor, behållare, rännor, karosseri och plåtdetaljer.

TekniskaData

Bas	Epoxiharts
Färger	Grå
HärdningMinuter	30
Härdningssystem	2K
Tryckhållfasthet	55
Handstyrka	10
Lagringstid	18 Månader
ShoreHårdhet	80
Temperaturbeständighet	-50 - +180
Brukstid	4
Skjuvhållfasthet	6,2

Bruksanvisning

Bearbetningstemperatur +5 °C till +30 °C. Om möjligt, slipa ytan lätt och rengör och avfetta den grundligt med PETEC Multi Cleaner (art.nr 82100 eller 82200). Skär av erforderlig mängd POWER stål och ta bort den transparenta skyddsfilm. Knåda POWER stål tills en enhetlig grå färg erhålls. Applicera reparationsmassan direkt på reparationsstället inom tre minuter och tryck fast massan ordentligt. Efterbehandling (t.ex. slipning, lackering) kan utföras först när limmet har härdat. Lack och andra produkter som innehåller lösningsmedel kan förhindra eller förstöra härdningen. Eftersom det finns så många olika användningsområden, material och andra faktorer som kan påverka användningen rekommenderar vi att produkten först testas för att se om den är lämplig för ändamålet. Följ säkerhetsdatabladet och det tekniska databladet! (Nedladdning av PETEC-datablad från www.petec.de)

Behållarstorlekar

	
art.nr.: 97350	art.nr.: 97450
50 g förpackning	50 g flaska självbetjäningskort