

POXY

Egenskaper

Transparent 2-komponent universallim baserat på epoxiharts med hög limstyrka.

- transparent limning
- utmärkt vidhäftning
- snabb härdning
- hög drag- och slaghållfasthet
- hög slaghållfasthet: 50 kJ/m²
- hög tryckhållfasthet: 9 N/mm²
- universellt användbart inomhus och utomhus
- beständig mot vatten, saltvatten och många olika kemikalier

Användningsområden

Utmärkt vidhäftning på metall, sten, trä, glas, keramik och många olika plastmaterial.

TekniskaData

Bas	Epoxiharts
Färger	Transparent
HärdningMinuter	30
Härdningssystem	2K
Tryckhållfasthet	9
Handstyrka	10
Lagringstid	24 Månader
Slaghållfasthet	50
Temperaturbeständighet	-50 - +100
Brukstid	4 - 5
Draghållfasthet	40
Skjuvhållfasthet	10 - 20

Bruksanvisning

Bearbetningstemperatur: +5 °C till +30 °C. Om möjligt, slipa ytan lätt och rengör och avfetta den grundligt med PETEC Multi Cleaner (art.nr 82100 eller 82200). Som vidhäftningsfrämjande medel rekommenderar vi PETEC plastprimer (art.nr, 98315). Sätt in den dubbla patronen i PETEC-limpistolen (art.nr. 98502) och ta bort locket. För in kolven, ta av korken, sätt på pipen (undvik pauser på mer än 4 minuter eftersom limmet även härdar i pipen) och applicera direkt på limskarven. Foga samman materialen som ska limmas inom fyra minuter. Förslut dubbelpatronen med locket efter användning. Efterbehandling (t.ex. slipning, lackering) kan utföras först när limmet har härdat. Lack och andra produkter som innehåller lösningsmedel kan förhindra eller förstöra härdningen. För att säkerställa att produkten lämpar sig för det aktuella användningsområdet rekommenderar vi att produkten först testas. Följ säkerhetsdatabladet och det tekniska databladet! (Nedladdning av PETEC-datablad från www.petec.de)

Behållarstorlekar

	
art.nr.: 98425	art.nr.: 98050
24 ml dubbelspruta självbetjäningskort	50 ml dubbelpatron