

HÖGPRESTERANDE LIM

Egenskaper

2-komponents speciellt högpresterande lim med mycket god vidhäftning till ytor som är svåra att limma.

- hög limstyrka med mycket hög sluthållfasthet
- spaltöverbryggnings upp till 0,3 mm
- kan slipas och målas över med många olika typer av lackeringssystem
- beständig mot vatten, saltvatten, kylarvätska, olja, bränsle och många kemikalier

Användningsområden

För strukturell limning av lågenergiplast, som till exempel PE, PP, PTFE, PBT, PA, PC, POM, PVA, PMMA, ABS, PBT, PVF, EPDM, PU, TPE PVC, A-PET samt plastblandningar och många fler. Även lämplig för limning av materialkombinationer med till exempel olika plaster, metaller, gummi, glas, sten, trä och många fler. Även lämplig för limning av PDC-sensorer.

TekniskaData

Bas	Metylmetakrylat
Färger	Vit
Härddningstid	8-24
Härddningssystem	2K
Handstyrka	90 Minuter
Lagringstid	12 Månader
Förvaringstemperatur	+2 - +7
Spaltöverbryggnings	0,3
Temperaturbeständighet	-55 - +80
Brukstid	3
Skjuvhållfasthet	17,2

Bruksanvisning

Bearbetningstemperatur: +5 °C till +25 °C. Slipa om möjligt slipa ytorna lätt och rengör och avfetta grundligt med PETEC Multi Cleaner (art.nr 82100 och 82200). För in kolven i dubbelsprutan, ta av korken, sätt på blandningsröret (art.nr. 98511) (undvik pauser på mer än 3 minuter eftersom limmet även härdar i pipen) och applicera den mängd lim som behövs direkt på limskarven. Sammanfoga material som ska limmas inom tre minuter. Förslut dubbelsprutan med korken efter användning. Lack och andra produkter som innehåller lösningsmedel kan förhindra eller förstöra härdningen. För att säkerställa att produkten lämpar sig för det aktuella användningsområdet rekommenderar vi att produkten först testas. Följ säkerhetsdatabladet och det tekniska databladet! (Nedladdning av PETEC-datablad från www.petec.de)

Behållarstorlekar



art.nr.: 98110

10 ml