

FLYTANDE PLAST

Egenskaper

- utmärkt vidhäftning på många plaster och plastblandningar
- även för keramik, betong, trä och många metaller
- stark bindning
- utmärkt modellerbar och spackelbar
- lång brukstid (bearbetningstid) för perfekt resultat
- höghållfast sammanfogning, lätt flexibelt och brottsäkert
- kan slipas och målas över med många olika typer av lackeringssystem
- beständig mot vatten, saltvatten, kylarvätska, olja, bränsle och många kemikalier

Användningsområden

2-komponentslim för fyllning, spackling, reparation och limning.

TekniskaData

Bas	Polyuretan
Färger	Svart
HärdningMinuter	120
Härdningssystem	2K
Brottöjning	170
Handstyrka	20
Lagringstid	24 Månader
ShoreHårdhet	65
Temperaturbeständighet	-40 - +140
Brukstid	7 - 10
Bearbetningstemperatur	+5 - +30
Skjuvhållfasthet	16,2

Bruksanvisning

Bearbetningstemperatur: +5 °C till +30 °C. Om möjligt, slipa ytan lätt och rengör och avfetta den grundligt med PETEC Multi Cleaner (art.nr 82100 eller 82200). Som vidhäftningsfrämjande medel rekommenderar vi PETEC plastprimer (art.nr, 98315). Slipa på sprickor i en V-form. Sätt in den dubbla patronen i PETEC-limpistolen (art.nr. 98502) och ta bort locket. För in kolven, ta av korken, sätt på blandningsröret (undvik pauser på mer än 7 minuter eftersom limmet även härdar i blandningsröret) och applicera direkt på limskarven. Sammanfoga materialen som ska limmas inom sju minuter. Förslut dubbelsprutan med korken efter användning. Efterbehandling (t.ex. slipning, lackering) kan utföras först när limmet har härdat (ca 120 minuter). Lack och andra produkter som innehåller lösningsmedel kan förhindra eller förstöra härdningen. För att säkerställa att produkten lämpar sig för det aktuella användningsområdet rekommenderar vi att produkten först testas. Följ säkerhetsdatabladet och det tekniska databladet! (Nedladdning av PETEC-datablad från www.petec.de)

Behållarstorlekar



art.nr.: 98355

50 ml