

# TAŞ DARBESİ VE ZEMİN ALTI KORUYUCU, AQUA

## Özellikler

- çevre dostu
- çözücü madde içermez
- iplik çekmez ve damlamaz
- boyanabilir
- gözle görünür kuruma, hızlıca çalışmaya devam edilebilir
- aşınmaya dayanıklı yapı, hızlı kurur ve zımparalanabilir
- tamir parçalarını ve karoser parçalarını paslanmaya ve taş darbelerine karşı korur
- ayrışmaz, çatlamaz ve yüksek sıcaklıklarda dahi tutuş sağlar
- Su, tuz püskürtüsü, yağ ile hafif asitler ve bazlara karşı dayanıklı
- Orijinal yapının tekrar oluşturulması için
- hava geçirebilen zemin altı koruyucu, karavan sektöründe ahşap uygulamaları için de uygundur

## Kullanım alanları

PETEC Su bazlı taş çarpması ve zemin altı korumasının üstü boyanabilir ve pek çok yüzeyde çok iyi tutuş sağlar. Korozyon riski taşıyan birçok alanda pas ve taş çarpmasına karşı en iyi koruma. Kurumuş durumda taş darbesi ve zemin altı koruyucu sarsılma karşıtı etkisi olan, elastik, yapısal ve kapalı bir koruyucu tabaka oluşturur.

## Teknikveriler

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Baz               | Hidrojen karışımı             |
| Renkler           | Gri                           |
| Çalışma basıncı   | 4 - 6                         |
| KurumaSaat        | 500 µm değerinde 2 saat       |
| Kuruma sistemi    | Nem                           |
| Saklama ömrü      | 36 Aylar                      |
| Tuzpüskürtmetesti | 400 µm değerinde >1.000 (Ri0) |
| Sıcaklık direnci  | -30 - +140                    |

## Kullanım talimatı

İşlem sıcaklığı: +5 °C ila +30 °C. Kullanmadan önce şişeyi iyice çalkalayın. PETEC Taş darbesi ve zemin altı koruyucuyu PETEC ZAK tabancası ( Ürün No. 98507) ile yakl. 25 cm mesafeden passız, temiz, kuru ve gresten arındırılmış yüzeye püskürtün. Tam kuruma süresi sonunda üzeri boyanabilir. Çözücü madde içeren boyalar ve diğer medyumlar kurumayı engelleyebilir ya da bozabilir. Daha kalın katmanlarda, tekrar sürmeden önce katmanlar arasında ürünün kurumasını bekleyin. Malzemenin toleransını kendinizin test etmesi gerekmektedir. Alaşımlarda otooksidasyon tehlikesi bulunur. İstenilen uygulamaya ürünün uygun olup olmadığından emin olmak için kesinlikle deneme yapmanız tavsiye edilir. Fren ve egzoz sistemleri, ısıtıcı sacı veya kauçuk parçalar üzerine sürmeyin. ZAK tabancasını kullandıktan sonra temizleyin. Güvenlik kılavuzunu ve teknik veri sayfalarını dikkate alın! (PETEC veri sayfalarını [www.petec.de](http://www.petec.de) internet sitesinden indirebilirsiniz)

## Teknikverisayfası

### Konteyner boyutları

|                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |
| <b>Ürün No.: 73710</b>                                                            |
| 1000 ml                                                                           |