

BILYALI YATAK SABITLEYICI

Özellikler

Yıpranmış veya aşınmış metal yuva, kovan, mil, hazne, tespit civataları, somunlar ve dişlilerin sabitlenmesi, emniyete alınması ve yenilenmesinde kullanılır.

- hızlı anaerob kuruma
- Yüksek sağlamlıkta bağlantı
- yapı parçalarının paslanmasını engeller
- Büyük boşlukları 0.30 mm kadar doldurur ve köprüler
- titreşime, yüklenmeye, yüksek ısıya, korozyona, yakıta, yağa ve daha birçok kimyasala dayanıklı

Kullanım alanları

Yuva, kovan, mil, hazne, tespit civatası ve somunlarda.

Teknikveriler

Renkler	Gümüş
KurumaSaat	12
Kuruma sistemi	anaerob
İşlevselDayanımSaat	3 - 6
Elde tutulabilecek sertlik	15-30
Saklama ömrü	36 Aylar
Sökme torku	40 - 45 N/m
Kesme dayanımı	25 - 30
Boşluk köprüleme	0,3
Sıcaklık direnci	-55 - +150
İlave tork	15- 20

Kullanım talimatı

İşlem sıcaklığı: +5 °C ila +35 °C. Parçaları PETEC Multi Cleaner (Ürün No. 82100 veya 82200) temizleyici ile iyice temizleyin ve gresten arındırın. İstenilen katman kalınlığında tek taraflı olarak sürün ve parçaları birleştirin veya monte edin (silindirik parçaları hafifçe çevirin). Gerekirse döner bağlantıyı tarif edilen torkla sıkıştırın. Anaerob sertleşme metalik yüzeyler arasındaki hava temazsızlığı altında gerçekleşir. İstenilen uygulamaya ürünün uygun olup olmadığından emin olmak için kesinlikle deneme yapmanız tavsiye edilir. Pasif yüzeylerde, büyük ölçülerde boşluklarda, düşük ortam sıcaklıklarında ve daha hızlı kuruması için PETEC Aktivatör anaerob (Ürün No. 90920) kullanılmasını öneririz. Güvenlik kılavuzunu ve teknik veri sayfalarını dikkate alın! (PETEC veri sayfalarını www.petec.de internet sitesinden indirebilirsiniz)

Teknikverisayfası

Konteyner boyutları



Ürün No.: 93150

50 g Presli kutu