

## SPEEDBOND SETİ

### Özellikler

Saniyeler içinde farklı materyellerin birbiriyle ve aralarında yapıştırılması için

- hızlı, güçlü, çok yönlü
- yapıştırma
- doldurma
- tamir

### Kullanım alanları

SpeedBond seti kırık parçaların konstrüktif olarak yapıştırılması ve tamirinde kullanılır. Plastik, metal, kauçuk, seramik, porselen, ahşap vb. materyallerin yapıştırılması ve tamirinde kullanılır. En küçük askı ve klipsler dahi tamir edilebilir.

### Teknikveriler

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Baz              | Etil siyanoakrilat |
| Renkler          | Transparan         |
| İşlevsel dayanım | 3 – 10             |
| Saklama ömrü     | 18 Aylar           |
| Boşluk köprüleme | 0,05               |
| Sıcaklık direnci | -40 - +85          |
| Kesme mukavemeti | 15 – 25            |

### Kullanım talimatı

Çok güçlü yapıştırıcı: İşlem sıcaklığı: +5°C ila +30°C. Parçaları PETEC Multi Cleaner (Ürün No. 82100 veya 82200) temizleyici ile iyice temizleyin ve gresten arındırın. Düşük enerjili plastiklerde tutuşu artırmak için plastik astarı kullanılmasını tavsiye ederiz (ÜrünNo. 98315). SpeedBond çok güçlü yapıştırıcıyı tek taraflı, ince bir tabaka halinde sürün ve hemen birbirine yapıştırın. Hızlı kimyasal reaksiyon nedeniyle yüzeyde beyaz lekeler meydana gelebilir. Yeniden işlem yapılması (zımpara, cila gibi) ancak yapıştırıcının katılaşmasından sonra mümkündür. Çözücü madde içeren boyalar ve diğer medyumlar kurumayı engelleyebilir ya da bozabilir. Daha hızlı sertleşmesi için SpeedBond Aktivator Spray ürünümüzü kullanmanızı tavsiye ederiz(Ürün No. 93515) Uygulama alanlarının, malzemelerin ve diğer etki faktörlerinin çeşitliliği nedeniyle kendi denemeniz ve uygunluk testi yapmanız gereklidir.

Dolgu: Kırılan parçaların yapısal yapıştırma ve tamirlerinde PETEC SpeedBond Çok güçlü yapıştırıcıyı yapıştırılacak yüzeye sürün ve parçaları bir araya getirin. Ek olarak yapıştırma bölgesine dış taraftan tekrar yapıştırıcı sürün ve daha sonra PETEC SpeedBond Dolguyu yapıştırıcının üzerine ekleyin. Yapışmayı sağlamlaştırmak için birden fazla kat sürülebilir. SpeedBond Dolgu yapıştırma yüzeyine de (oyuk, delik vs.) sürülebilir ve dolgu işleminden sonra yapıştırıcı sürülebilir. Güvenlik kılavuzunu ve teknik veri sayfalarını dikkate alın! (PETEC veri sayfalarını [www.petec.de](http://www.petec.de) internet sitesinden indirebilirsiniz)

## Teknikverisayfası

### Konteyner boyutları

|                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |
| <b>Ürün No.: 93550</b>                                                            |
| Perakende satış paketi                                                            |