

ÇOK İŞLEVLI KAYNAK DİKİŞİ YALITIMI, SIYAH

Özellikler

Karoser parçalarının ve birbiri üstüne binen bağlantı kaynak dikişlerinin sızdırmazlığı ve yalıtımında kullanılır.

- geniş tutuş yelpazesi
- uzun süre dayanıklı bağlantılar
- mükemmel yalıtım özellikleri ile uzun süre elastik
- üzeri hemen boyanabilir (ıslak üzerine ıslak)
- silikon ve izosiyanat içermez
- çözücü madde içermez (tamamen kuruduktan sonra malzemede çekme olmaz)
- eskimeye, hava koşullarına ve UV ışınına dayanıklı

Kullanım alanları

Kaynak dikişlerinin, birbiri üstüne binen yerlerin sızdırmazlığını sağlama ve kaza sonrası onarımlarda orijinal yapının tekrar oluşturulması için 1-Komponentli sıkılabilir ve sürülebilir kaynak dikişi yalıtımı,.ör. kaput, bagaj, taban grupları, yürüyen aksam ve diğer tüm birbiri üzerine binen bağlantı kaynak dikişleri gibi

Teknikveriler

Baz	MS-Polimer
Renkler	Siyah
Kuruma	3
Kuruma sistemi	Nem
Saklama ömrü	24 Aylar
Kopma uzaması	150
ShoreSertliği	40
Sıcaklık direnci	-40 - +100
Karışım süresi	15
İlave kopma dayanımı	8
Çekme mukavemeti	2

Kullanım talimatı

İşlem sıcaklığı: +5 °C ila +40 °C. Yüzeyi PETEC Multi Cleaner (Ürün No. 82100 veya 82200) temizleyici ile iyice temizleyin ve gresten arındırın. Kartuşu dişlinin üzerinden kesin ve ağızlığı üzerine çevirerek vidalayın. Kaynak dikiş yalıtımını sıkma tabancası yardımıyla uygulayın veya teleskopik basınçlı hava tabancası "Multipress" (Ürün No. 94333) sıkın. Malzeme beslemesi, hava beslemesi ve açıklık ayarlanarak orijinal yapı tekrar oluşturulabilir. üzeri su bazlı boyalarla hemen boyanabilir (ıslak üzerine ıslak) Çözücü madde içeren boyalar ve diğer medyumlar kurumayı engelleyebilir ya da bozabilir. İstenilen uygulamaya ürünün uygun olup olmadığından emin olmak için kesinlikle deneme yapmanız tavsiye edilir. Güvenlik kılavuzunu ve teknik veri sayfalarını dikkate alın! (PETEC veri sayfalarını www.petec.de internet sitesinden indirebilirsiniz)

Teknikverisayfası

Konteyner boyutları

	
Ürün No.: 94131	Ürün No.: 94231
310 ml	310 ml