

# KAROSER YAPIŞTIRMA & CONTA MACUNU SIYAH

## Özellikler

Nem aracılığıyla ve hızlı kuruyan, elastik, poliüretan bazlı 1-komponentli yapıştırma ve conta macunu

- geniş tutuş yelpazesi, kuvvetli tutuş
- farklı büyüklüklerdeki yalıtım boşluklarını köprüler
- kalıcı conta etkisi, sürekli elastik ve titreşime dirençli
- Denizcilik onaylı
- üzeri boyanabilir, silikon içermez
- Aşındırıcı, asit ve eriyik seyreltilerine karşı dirençli

## Kullanım alanları

Karoser ve otomotiv üretiminde çok amaçlı uygulamalar için: Metal (çelik sac boru, astarlı ve boyalı, alüminyum, paslanmaz çelik) ve birçok plastik ile ahşap ve camı yapıştırır, örneğin metal konstrüksiyonların, aşırı stresli ek yerlerinin ve titreşen parçaların yalıtım çalışmalarında.

## Teknikveriler

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Baz              | 1 Komponentli poliüretan |
| Renkler          | Siyah                    |
| Kuruma           | 4                        |
| Kuruma sistemi   | Nem                      |
| Kırılma gerinimi | 400                      |
| Saklama ömrü     | 18 Aylar                 |
| Kopma uzaması    | 600                      |
| Kopma dayanımı   | 8,5                      |
| ShoreSertliği    | 40                       |
| Sıcaklık direnci | -40 - +90                |
| Karışım süresi   | 50                       |
| Tüketim          | 25                       |
| Kesme mukavemeti | 1,4                      |

## Kullanım talimatı

İşlem sıcaklığı: +5 °C ila +35 °C. Yapıştırılacak yüzeyleri PETEC Multi Cleaner (Ürün No. 82100 veya 82200) temizleyici ile temizleyin ve gresten arındırın. Bağlayıcı madde olarak PETEC Siyah astar (Ürün No. 82330) ve beraberinde Yün paspas (Ürün No. 82222) öneriyoruz. Tüp gövdeyi açın, ağızlığı kesin ve uygun bir sıkma tabancasına yerleştirin. Daha sonra materyalin ilk 2 cm kadar kısmını atın. Ürünü sıkma tabancasıyla yapıştırılacak yüzeye sürün ve yapı parçasını birleştirin. Gerekirse yapı parçasını montaj sonrasında sabitleyin. K&D ancak tamamen kuruduktan sonra uygun ürünlerle üzeri boyanabilir. Çözücü madde içeren boyalar ve diğer medyumlar kurumayı engelleyebilir ya da bozabilir. İstenilen uygulamaya ürünün uygun olup olmadığından emin olmak için kesinlikle deneme yapmanız tavsiye edilir. Güvenlik kılavuzunu ve teknik veri sayfalarını dikkate alın! (Veri sayfalarını [www.petec.de](http://www.petec.de) internet sitesinden indirebilirsiniz)

## Teknikverisayfası

### Konteyner boyutları

|                                                                                    |                                                                                   |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|   |  |  |
| <b>Ürün No.: 94630</b>                                                             | <b>Ürün No.: 94730</b>                                                            | <b>Ürün No.: 94530</b>                                                              |
| 310 ml                                                                             | 310 ml                                                                            | 310 ml                                                                              |
|  |                                                                                   |                                                                                     |
| <b>Ürün No.: 94760</b>                                                             |                                                                                   |                                                                                     |
| 600 ml                                                                             |                                                                                   |                                                                                     |