

KALAY TAKVIYELİ KAROSER EŞİTLEME MACUNU

Özellikler

Kalaylamanın yerini alan 2-Komponentli karoser eşitleme macunu. Hasar gören ve tamir edilen yerlerin düzeltilmesi ve doldurulması için.

- kapı eşikleri, yürüyen aksam, çamurluklar, kaput, kapı, tavan ve ayrıca arka ve yan parçalardaki çizik, ezik kaynak dikişleri ve tamir saclarında kullanılır.
- birçok malzeme üzerinde çok iyi tutuş
- kusursuz şekil alma, zımparalanma ve boyanabilme özellikleri
- temas korozyonunu engeller
- hiper viskoz malzeme
- damlamaz, akamaz, dikey uygulamalar için de uygun

Kullanım alanları

Kullanım alanı: Kapı eşikleri, yürüyen aksam, çamurluklar, kaput, kapı, tavan ve ayrıca arka ve yan parçalardaki çizik, ezik kaynak dikişleri ve tamir sacları gibi hasarlı ve tamir edilen bölgelerin eşitlenmesi, sıvanması ve doldurulmasında kullanılır.

Teknikveriler

Baz	Epoksi reçine
Renkler	Gri
KurumaSaat	8 - 12
Saklama ömrü	12 Aylar
Minimumkatmankalınlığı	0.99
Sıcaklık direnci	-40 - +90
Karışım süresi	60

Kullanım talimatı

İşlem sıcaklığı: +5° C ila +25° C. Yüzeyleri PETEC Multi Cleaner (Ürün No. 82100 veya 82200) temizleyici ile iyice temizleyin ve gresten arındırın. Kilitleme kapağını çıkarın, karıştırma borusunu (Ürün No. 98508) takın ve PETEC sıkma tabancasına (Ürün No. 81500) yerleştirin. Mükemmel bir karışım elde etmek için, karıştırılan ilk 10 cm yapıştırıcı atılmalıdır. Kalay takviyeli karoser eşitleme macunu genişçe yüzeye sürülür ve uygun bir aletle (ör. plastik spatula) hafif fazlalıklarla şekillendirilir. Alüminyum, galvanize çelik, magnezyum ve diğer alaşımlar için bağlayıcı astar olarak PETEC Siyah astar (Ürün No. 82330) öneriyoruz ve Yapıştırıcının sertleşmesi ısı yoluyla (ısı kabini, kızılötesi ısıtıcılar ya da ısıtıcılar) 60 C ila 70 C* sıcaklıkta hızlandırılabilir. Sertleştikten sonra malzemenin fazlalığı bir karoser planyası ya da zımpara kağıdıyla çıkartılabilir. Kullandıktan sonra kartuşları kilitleme kapağıyla kapatın. Zımpara tozunu Multi Cleaner temizleyici ile alın. Son olarak gerekirse ince dolgu yapın. Boyama sırasında üreticinin açıklamalarını dikkate alın. Yapıştırıcı ancak tamamen kuruduktan sonra üzeri boyanabilir. Çözücü madde içeren boyalar ve diğer medyumlar kurumayı engelleyebilir ya da bozabilir. Ürünün istenilen uygulama için uygunluğundan emin olmak üzere kesinlikle kendi denemenizi yapmanız tavsiye edilir ve Basıncılı hava tabancaları ve şarjlı sıkma tabancaları için uygun değildir.ve Güvenlik bilgi formunu ve teknik veri sayfalarını dikkate alın! (PETEC- veri sayfalarını www.petec.de sayfasından indirebilirsiniz)

Teknikverisayfası

Konteyner boyutları



Ürün No.: 96175

265ml Kartuş