

2K KAROSER & YAPI DÜZENLEME YAPIŞTIRICISI DARBeye DAYANIKLI

Özellikler

Karoser ve otomotiv üretiminde profesyonel ve yüksek sağlamlıkta 2K yapıştırma işlemleri için kullanılır.

- metalleri (sac, çelik, galvanize çelik, alüminyum, magnezyum, alaşımlar) ve ayrıca plastiklerle fiber kompozitleri (ARP, CRP, FRP) birbirlerine yapıştırır
- yapısal yapıştırma, yalıtım ve tamir
- mükemmel darbe dayanımı ile darbeye dayanıklılığı modifiye eder
- aracın sertliğini artırır
- direnç nokta kaynak yönteminde nokta kaynak yapılabilir
- temas korozyonunu engeller
- Çarpışma testi onaylı

Kullanım alanları

Tavanlar, yan çeperler, kapılar, çamurluklar gibi taşıyıcı karoser parçalarının ve yapı parçalarının profesyonel ve yüksek performanslı yapıştırılmasında kullanılır. PETEC Karoser tutkalı metalleri (sac, katodik daldırma boya kaplamalı veya kaplamasız çelik, alüminyum, galvanize çelik, magnezyum, alaşımlar) ve ayrıca AFK, CFK, GFK gibi plastik ve elyaf kompozit malzemeleri birbirlerine yapıştırır.

Teknikveriler

Baz	Epoksi reçine
Renkler	Mavi
KurumaSaat	48
Kırılma gerinimi	30
Elde tutulabilecek sertlik	120 Minuten
Saklama ömrü	12 Aylar
Sıcaklık direnci	-30 - +120
Kesme mukavemeti	20

Teknikverisayfası

Kullanım talimatı

Çalışma sıcaklığı (ortam, ürün ve materyal): +10°C ila +30°C. Yüzeyleri imkana göre zımparalayın ve PETEC Multi Cleaner (Ürün No. 82100 veya 82200) temizleyici ile iyice temizleyin ve gresten arındırın. Yapıştırıcının kilitleme kapağını çıkarın, karıştırma borusunu (Ürün No. 98510) takın ve PETEC sıkma tabancasına (Ürün No. 98502) yerleştirin. Mükemmel bir karışım elde etmek için, ilk 1-2 cm atılmalıdır. Yapıştırıcıyı doğrudan yapıştırılacak yere sürün (50 dakikadan uzun süre ara vermeyin, yapıştırıcı karıştırma borusunda da sertleşir) ve parçaları 60 dakika boyunca birleştirerek tutun. Kullandıktan sonra kartuşları kilitleme kapağıyla kapatın. Yapıştırıcı madde, üreticiye bağlı olarak hibrit birleştirme işlemlerinde, örneğin yapıştırıcı perçinleme işleminde ya da yapıştırıcı nokta kaynak işlemlerinde kullanılır. Direnç nokta kaynağı işleminde sertleşmiş olan yapıştırıcıya nokta kaynak yapılabilir. Üretici açıklamaları dikkate alınmalıdır! Yapıştırıcının fazlalığını yapıştırma işleminden hemen sonra PETEC Multi Cleaner temizleyici ile alın. Gereken kuruluğa* ulaştıktan sonra üzeri boyanabilir. Çözücü madde içeren boyalar ve diğer medyumlar kurumayı engelleyebilir ya da bozabilir. İstenilen uygulamaya ürünün uygun olup olmadığından emin olmak için kesinlikle deneme yapmanız tavsiye edilir. Yapıştırıcının sertleşmesi ısı yoluyla (ısı kabini, kızılötesi ısıtıcılar ya da ısıtıcılar) maks. +180°C sıcaklıkta hızlandırılabilir. Güvenlik kılavuzunu ve teknik veri sayfalarını dikkate alın! (PETEC veri sayfalarını www.petec.de internet sitesinden indirebilirsiniz)

Konteyner boyutları


Ürün No.: 98155
50ml