

2K KAROSER YAPIŞTIRICISI

Özellikler

Karoser ve otomotiv üretiminde profesyonel ve yüksek sağlamlıkta 2K yapıştırma işlemleri için kullanılır.

- metalleri (sac, çelik, galvanize çelik, alüminyum, magnezyum, alaşımlar) ve ayrıca plastiklerle fiber kompozitleri (ARP, CRP, FRP) birbirlerine yapıştırır
- yapısal yapıştırma, yalıtım ve tamir
- mükemmel darbe dayanımı ile darbeye dayanıklılığı modifiye eder
- aracın sertliğini artırır
- direnç nokta kaynak yönteminde nokta kaynak yapılabilir
- temas korozyonunu engeller
- Çarpışma testi onaylı

Kullanım alanları

Tavanlar, yan çeperler, kapılar, çamurluklar gibi taşıyıcı karoser parçalarının ve yapı parçalarının profesyonel ve yüksek performanslı yapıştırılmasında kullanılır. PETEC Karo-Glue metalleri (sac, katodik daldırma boya kaplamalı veya kaplamasız çelik, alüminyum, galvanize çelik, magnezyum, alaşımlar) ve ayrıca AFK, CFK, GFK gibi plastik ve elyaf kompozit malzemeleri birbirlerine yapıştırır.

Teknikveriler

Baz	Epoksi reçine
Renkler	Siyah
KurumaSaat	24
Saklama ömrü	12 Aylar
Sıcaklık direnci	+230
Karışım süresi	60
İşlem sıcaklığı	+5 - +35
Kesme mukavemeti	28

Kullanım talimatı

İşlem sıcaklığı: +5°C ila +35°C. Yüzeyleri PETEC Multi Cleaner (Ürün No. 82100 veya 82200) temizleyici ile iyice temizleyin ve gresten arındırın. Kilitleme kapağını çıkarın, karıştırma borusunu (Ürün No. 98508) takın ve PETEC sıkma tabancasına (Ürün No. 81500) yerleştirin. Mükemmel bir karışım elde etmek için, ilk 10 cm atılmalıdır. Yapıştırıcıyı doğrudan yapıştırılacak yere sürün (30 dakikadan uzun süre ara vermeyin, yapıştırıcı karıştırma borusunda da sertleşir) ve parçaları 50 dakika boyunca birleştirerek tutun. Kullandıktan sonra kartuşları kilitleme kapağıyla kapatın. Yapıştırıcı madde, üreticiye bağlı olarak hibrit birleştirme işlemlerinde, örneğin yapıştırıcı perçinleme işleminde ya da yapıştırıcı nokta kaynak işlemlerinde kullanılır. Direnç nokta kaynağı işleminde sertleşmiş olan yapıştırıcıya nokta kaynak yapılabilir. Üretici açıklamaları dikkate alınmalıdır! Yapıştırıcının fazlalığını yapıştırma işleminden hemen sonra PETEC Multi Cleaner temizleyici ile alın. Gereken sağlamlığa* ulaştıktan sonra üzeri boyanabilir. Çözücü madde içeren boyalar ve diğer medyumlar kurumayı engelleyebilir ya da bozabilir. İstenilen uygulamaya ürünün uygun olup olmadığından emin olmak için kesinlikle deneme yapmanız tavsiye edilir. Yapıştırıcının sertleşmesi ısı yoluyla (ısı kabini, kızılötesi ısıtıcılar ya da ısıtıcılar) hızlandırılabilir. Güvenlik kılavuzunu ve teknik veri sayfalarını dikkate alın! (PETEC veri sayfalarını www.petec.de internet sitesinden indirebilirsiniz)

Teknikverisayfası

Konteyner boyutları



Ürün No.: 98195

195 ml Kartuş