

2K PU YAPIŞTIRICI

Özellikler

Plastiklerin tamiri ve yapıştırılması için hızlı sertleşen 2 komponentli yapıştırıcı.

- delik ve çatlakların doldurulmasında ve metal, ahşap, taş, beton ve camın birbirine yapıştırılmasında da kullanılır
- Çok hızlı sertleşme ve sonraki işlemlere hızlı geçiş
- Yüksek sabitlikte bağlantı, kolay esneyebilir ve kırılmaz
- damlamaz, kolayca şekil verilebilir
- Zımparalanabilir ve birçok boya sistemi ile üzeri boyanabilir
- Suya, tuzlu suya, soğutma sıvılarına, yağa ve daha birçok kimyasala karşı dayanıklı, yakıta karşı kısmen dayanıklıdır

Kullanım alanları

Kullanım alanı: Tampon, spoiler, ızgara, kaplama klipsi, tutucular (ör. Far)ve ayrıca kırılmış plastik parçaların ve kaplamaların tamirinde kullanılır. Delik ve çatlakların doldurulmasında ve metal, ahşap, taş, beton ve camın birbirine yapıştırılmasında da kullanılır

Teknikveriler

Baz	Poliüretan
Renkler	Siyah
KurumaDakika	20
Kuruma sistemi	2K
Kırılma gerinimi	170
Elde tutulabilecek sertlik	3
Saklama ömrü	24 Aylar
ShoreSertliği	65
Sıcaklık direnci	-40 - +140
Karışım süresi	1
İşlem sıcaklığı	+5 - +30
Kesme mukavemeti	16

Kullanım talimatı

İşlem sıcaklığı: +5°C ila +30°C. Yüzeyleri imkana göre zımparalayın, PETEC Multi Cleaner (Ürün No. 82100 / 82200) temizleyici ile iyice temizleyin ve gresten arındırın. Çatlakları V şeklinde zımparalayın. Bağlayıcı madde olarak PETEC Plastik astarı (Ürün No. 98315) öneriyoruz. Çift kartuşu PETEC Sıkma tabancası (Ürün No. 98502) içerisine oturtun ve kilitli kapağı çıkartın. Gereken yapıştırıcı miktarını sıkarak çıkarın ve karıştırın veya karıştırma borusunu takın (yapıştırıcı karıştırma borusunda setleşeceğinden bir dakikadan fazla ara vermekten kaçınınız) ve doğrudan yapıştırılacak bölgeye sürün. Yapıştırılacak materyalleri bir dakika içerisinde bir araya getirin. Kullandıktan sonra çift kartuşu kilitleme kapağıyla kapatın. Yeniden işlem yapılması (zımpara, cila gibi) ancak yapıştırıcının katılaşmasından sonra mümkündür. Çözücü madde içeren boyalar ve diğer medyumlar kurumayı engelleyebilir ya da bozabilir. Uygulama alanlarının, malzemelerin ve diğer etki faktörlerinin çeşitliliği nedeniyle kendi denemeniz ve uygunluk testi yapmanız gereklidir. Güvenlik kılavuzunu ve teknik veri sayfalarını dikkate alın! (PETEC veri sayfalarını www.petec.de internet sitesinden indirebilirsiniz)

Teknikverisayfası

Konteyner boyutları

	
Ürün No.: 98325	Ürün No.: 98350
24 ml	50 ml