

BEZBARV&YACUTE; LAK

Vlastnosti

- ochranný lak odolný vůči UV záření a povětrnostním vlivům
- rychleschnoucí
- připravený k okamžitému použití – bez nutnosti míchání
- vysoká povrchová tvrdost při zachování dobré pružnosti
- vysoký stupeň lesku a rovnoměrný rozliv
- velmi dobře leštitelný
- velmi dobrá přilnavost k jednosložkovým a dvousložkovým lakovacím systémům

Oblasti použití

Jednosložkový bezbarvý lak je spolehlivý a snadno použitelný ochranný lak určený pro rychlé a efektivní opravy. Vyznačuje se velmi dobrou přilnavostí k jednosložkovým i dvousložkovým lakům. Díky velmi jemnému rozpráení se bezbarvý lak rovnoměrně naná na povrch. Umožňuje vynikají rozliv, vykazuje velmi dobrou odolnost proti stékání a vytváří kvalitní ochrannou vrstvu. Tím je zajištěna účinná izolace proti vlhkosti. Díky rychlému schnutí a snadnému zpracování je tato nezloutnoucí finání povrchová úprava ideání pro každodenní použitíí v profesionáních dínách i při domácích opravách.

Technickádata

Barvy	Transparentní
Skladovatelnost	36 Měsíců

Návod k použití

Teplota při aplikaci: +10 °C až +80 °C. Uchovávejte mimo dosah všech zdrojů zapálení. Doporučujeme povrchy zbavit hrubých nečistot, nanést epoxidový základní nátěr PETEC (č. výrobku 71140), v případě potřeby tmel a následně základový plnič PETEC (č. výrobku 71240) a povrch nalakovat. Povrch důkladně očistěte a odmastěte odstraňovačem silikonu (č. výrobku 70950). Před použitím nádobku důkladně protřepte (přibližně 1 až 2 minuty) a proveďte zkušební nástřík. Jednosložkový bezbarvý lak PETEC nanáejte rovnoměrně ze vzdálenosti přibližně 20 cm na ošetřovanou plochu. Doporučujeme nanést výrobek ve 2 až 3 vrstvách nástříku. Mezi jednotlivými vrstvami nechte nátěr 3 až 5 minut odvětrat. Pro ověřeníí vhodnosti výrobku pro požadované použitíí se v každém případě doporučuje provést vlastní zkoušku. Po použitíí otočte nádobku dnem vzhůru a střííkejte, dokud se ventil nevyčistí. Zajištěte dostatečné větrání! Dodržujte pokyny uvedené v bezpečnostním a technickém listu! (Technické listy PETEC jsou ke stažení na stránkách www.petec.de)