

UNIVERZÁLNĚ POUŽITELNÝ A JEMNÝ TMEL

Vlastnosti

- univerzálně použitelný a rychleschnoucí
- velmi dobrá přilnavost ke kovům a sklolaminátu
- jemná a hladká struktura povrchu
- ideální pro finální úpravy a následné opracování
- rychlé schnutí pro svižnou práci
- snadno brouditelný, s nízkou prašností při broušení
- se sníženým obsahem styrenu pro příjemnější zpracování
- přelakovatelný jednosložkovými i dvousložkovými lakovacími systémy
- kompatibilní s epoxidovými základními nátěry PETEC (č. výrobku 71140 nebo 72140), karosářským cínem PETEC (č. výrobku 96175), základovými plniči PETEC (č. výrobku 71240 nebo 72240) a tmely PETEC (č. výrobku 96125, 96110, 96225 a 96210).

Oblasti použití

Dvousložkový univerzálně použitelný a jemný tmel je určen pro přesné opravy karoserií. Tmel se vyznačuje vynikající přilnavostí k různým podkladům (například k ocelovému plechu, pozinkovanému plechu, hliníku, pocínovaným povrchům a plastům vyztuženým skelnými vlákny) a také mimořádně jemnou strukturou povrchu.

Technická data

Barvy	Žlutá
Skladovatelnost	18 Měsíců
Doba kapání	3-4
Doba schnutí	20

Techlist

Návod k použití

Verarbeitungstemperatur: +10°C bis +80°C. Von sämtlichen Zündquellen fernhalten. Wir empfehlen die Oberflächen von groben Rückständen, wie nicht tragfähigen Altlackierungen oder Grundierungen zu befreien (z.B. schleifen mit Schleifpapier P80 / 150). Ggf. PETEC Epoxy-Grundierung (Art.-Nr. 71140 oder 72140) auftragen. Bei Reparaturen von größeren Rissen, Löchern, Unebenheiten oder einsetzen von Reparaturblechen empfehlen wir die PETEC Faserspachtel (Art.-Nr. 96325 oder 96310) oder das PETEC Karo-Zinn (Art.-Nr. 96175). Mit Silikonentferner (Art.-Nr. 70950) gründlich reinigen und entfetten. Dose öffnen und Inhalt vor Gebrauch aufrühren. Benötigte Menge der Spachtelmasse entnehmen und mit dem Härter sorgfältig mischen (max. 3 % Härterzugabe). Material gleichmäßig auftragen und aushärten lassen. Nach der Aushärtung matt, trocken schleifen (Trockenschleifpapier P 240 / 360). Vor dem Überlackieren mit PETEC Grundierfüller (Art.-Nr. 71240 oder 72240) übersprühen. Erst nach vollständiger Durchhärtung schleifbar und mit geeigneten Produkten überlackierbar. Die Schleifkörnung ist materialabhängig und kann dem Technischen-Datenblatt entnommen werden. Nicht auf niederenergetischen Kunststoff (z.B. PE oder PP) verwenden. Zur Sicherstellung der Eignung des Produktes für die gewünschte Anwendung sind in jedem Fall Eigenversuche zu empfehlen. Überdosierung des Härters kann zu Fleckenbildung in der Decklackierung führen. Nach Gebrauch Dose luftdicht verschließen. Ausreichend lüften! Sicherheits- und Technisches Datenblatt beachten! (Download der PETEC-Datenblätter unter www.petec.de)