

PLASTSPARTELMASSEN

Egenskaber

- Spartelmasse specielt udviklet til plast
- Stor fleksibilitet, ideel til fleksible plastkomponenter
- Hurtigtørrende
- Fremragende vedhæftning på plast; også egnet til stål, jern, aluminium, glasfiberarmeret plast (GRP) og træ
- Glat og finkornet spartelstruktur
- Hurtig tørring for effektiv bearbejdning
- Let at slibe for en perfekt overfladefinish
- Kan overmales med 1K- og 2K-fyldeprimere
- Kompatibel med PETEC Epoxyprimere (varenr. 71140 eller 72140), PETEC PlastBond PU-lim (varenr. 98325 eller 98350), PETEC Karrosseritin (varenr. 96175), PETEC Fyldeprimere (varenr. 71240 eller 72240) og PETEC Karrosserispartelmasser (varenr. 96125, 96110, 96225 og 96210)

Anvendelsesområder

2K-plastspartelmassen (dåse) er en fleksibel konturspartelmasse, der er specialudviklet til reparation af plastdele. Spartelmassen giver fremragende vedhæftning på en lang række underlag og er derfor ideel til holdbare, spændingsfri reparationer.

TekniskeData

Farver	Sort
Opbevaringstid	18 Måneder
Potteliv	4-5
Tørretid	20-30

Brugsanvisning

Anvendelsestemperatur: +10 °C til +80 °C. Holdes væk fra alle antændelseskilder. Vi anbefaler at fjerne grove rester fra overfladen, såsom løse gamle laklag eller primere (f.eks. ved slibning med P80/P150-sandpapir). Til reparation af større revner, huller og ujævnheder anbefaler vi PlastBond (varenr. 98325 eller 98350) eller Power BiBond (varenr. 98625 eller 98550). Rengør og affedt grundigt med PETEC Silikonefjerner (varenr. 70950). Åbn dåsen, og omrør indholdet grundigt før brug. Tag den nødvendige mængde karrosserispartelmasse, og bland den omhyggeligt med hærderen (maks. 3 vægtprocent hærder). Påfør materialet jævnt, og lad det hærde. Når materialet er fuldstændigt hærdet, tørslibes det mat med P240/P360-sandpapir, hvorefter der påføreres en fyldeprimer (varenr. 71240 eller 72240), før toplakken påføreres. Må førslibes, overmales eller overlakeres med egnede produkter, når materialet er fuldstændigt hærdet. Slibekornstørrelsen skal vælges efter materialet. Se det tekniske datablad. Må ikke anvendes på plast med lav overfladeenergi (f.eks. PE eller PP). Foretag altid egne forsøg for at sikre, at produktet er egnet til den pågældende anvendelse. For stor tilsætning af hærder kan medføre pletter eller misfarvning af toplakken. Luk dåsen tæt igen efter brug. Sørg for tilstrækkelig udluftning! Overhold anvisningerne i det tekniske sikkerhedsdatablad! (Download PETEC datablade på www.petec.de)