

GLASFIBERFORSTÆRKET KARROSSERISPARTELMASSE

Egenskaber

2K-glasfiberforstærket karrosserispartelmasse er en førsteklasses, glasfiberforstærket polyesterkarrosserispartelmasse til krævende reparationer. Den er ideel til overbygning og reparation af større revner, huller og gennemtæring på metaloverflader (jern, stål og aluminium) samt til reparation af komponenter af glasfiberarmeret plast (GRP). Den fremragende vedhæftning og høje mekaniske styrke sikrer, at denne karrosserispartelmasse giver holdbare, langtidsholdbare og strukturelt pålidelige reparationer.

Anvendelsesområder

Ideel til reparation af revner, huller og gennemtæring
 Fremragende vedhæftning på metal og glasfiberarmeret plast (GRP)
 Også egnet til lodrette overflader
 Lav vandabsorption – ideel til områder, der udsættes for fugt
 Hurtig hærdning for effektive reparationer
 Reduceret styrenindhold for mere behagelig bearbejdning
 Kan overspartles med universal- eller finspartelmasse
 Kan overmales med 1K- og 2K-fyldeprimere
 Kompatibel med PETEC Epoxyprimere (varenr. 71140), PETEC Karrosseritin (varenr. 96175), PETEC Fyldeprimere (varenr. 71240 eller 72240) og PETEC Karrosserispartelmasser (varenr. 96125, 96110, 96225 og 96210)

TekniskeData

Farver	Gul
Opbevaringstid	18 Måneder
Potteliv	4-5
Tørretid	20-30

Brugsanvisning

Brugsanvisning: Anvendelsestemperatur: +10 °C til +80 °C. Holdes væk fra alle antændelseskilder. Vi anbefaler at fjerne grove rester fra overfladen, såsom løse gamle laklag eller primere (f.eks. ved slibning med P80/P150-sandpapir). Påfør om nødvendigt PETEC Epoxyprimer (varenr. 71140 eller 72140). Rengør og affedt grundigt med PETEC Silikonefjerner (varenr. 70950). Åbn dæksel, og omrør indholdet grundigt før brug. Tag den nødvendige mængde karrosserispartelmasse, og bland den omhyggeligt med hærderen (maks. 3 vægtprocent hærdere). Påfør materialet jævnt, og lad det hærde. Efter hærdning slibes overfladen glat og mat med P240/P360-sandpapir. Følges af topplakken påføres, kan overfladen om nødvendigt færdigbehandles med PETEC Universal- og finspartelmasse (varenr. 96125 eller 96110) og derefter med PETEC Fyldeprimer (varenr. 71240 eller 72240). Måling: før slibes, overmales eller overlakeres med egnede produkter, når materialet er fuldstændigt hærdet. Slibekornstørrelsen skal vælges efter materialet. Se det tekniske datablad. Måling: ikke anvendes på plast med lav overfladeenergi (f.eks. PE eller PP). Foretag altid egne forsøg for at sikre, at produktet er egnet til den pågældende anvendelse. For stor tilslutning af hærdere kan medføre pletter eller misfarvning af topplakken. Luk dæksel igen efter brug. Sørg for tilstrækkelig udluftning! Overhold anvisningerne i det tekniske sikkerhedsdatablad! (Download PETEC datablade på www.petec.de)