

GRUNDIERFÜLLER 1K-SPRAY

Produkteigenschaften

- hohes Füllvermögen und Korrosionsschutz
- schnell trocknend
- gebrauchsfertig – kein Anmischen erforderlich
- sehr gut schleifbar
- feines Sprühbild für saubere Übergänge
- überspachtel- und überlackierbar mit 1K- und 2K-Decklacksystemen (lösemittel- & wasserbasiert)
- kompatibel mit PETEC Epoxy-Grundierung (Art.-71140), PETEC Karo-Zinn (Art.-Nr. 96175), PETEC Klarlack (Art.-71340) und PETEC Spachtelmassen (Art.-Nr. 96125, 96110, 96225, 96210, 96325, 96310)

Einsatzbereiche

Der 1-Komponenten Grundierfüller ist ein zuverlässiger und anwenderfreundlicher Reparatur-Füller für schnelle und effiziente Reparaturarbeiten ausgezeichnete Haftung auf Stahl, Aluminium, verzinkten Untergründen und geschliffenen, tragfähigen Altlackierungen. Feine Zerstäubung des Materials für gleichmäßige Oberflächen und Auslaufzonen. Wirksame Isolierung gegen Feuchtigkeit. Durch die schnelle Trocknung und einfache Verarbeitung ist die Beschichtung ideal für den täglichen Einsatz im Werkstatt- und DIY-Bereich. Der 1-Komponenten Grundierfüller ist ein zuverlässiger und anwenderfreundlicher Reparatur-Füller für schnelle und effiziente Reparaturarbeiten. Ausgezeichnete Haftung auf Stahl, Aluminium, verzinkten Untergründen und geschliffenen, tragfähigen Altlackierungen. Aufgrund der sehr feinen Zerstäubung verteilt sich die Grundierung gleichmäßig, für saubere Übergänge und Auslaufzonen. Wirksame Isolierung gegen Feuchtigkeit. Durch die schnelle Trocknung und einfache Verarbeitung ist die Beschichtung ideal für den täglichen Einsatz im Werkstatt- und DIY-Bereich.

Technische Daten

Basis	Epoxidharz
Farben	Grau
Griffest (Minuten)	10
Lagerfähigkeit (Monate)	36 Monate
Staubtrocken (Minuten)	5
Trocknungszeit (Minuten)	30

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie befreit Sie jedoch nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich.

Gebrauchsanweisung

Verarbeitungstemperatur: +10°C bis +80°C. Von sämtlichen Zündquellen fernhalten. Wir empfehlen vor der Anwendung, die Oberflächen von groben Rückständen zu befreien, PETEC Epoxy-Grundierung (Art.-Nr. 71140) aufzutragen und ggf. spachteln. Die Reparaturstelle anschleifen und mit Silikonentferner (Art.-Nr. 70950) gründlich reinigen und entfetten. Dose vor Gebrauch gut schütteln (ca. 1-2 Minuten) und probesprühen. Den PETEC Grundierfüller gleichmäßig im Abstand von ca. 20 cm auf die zu beschichtende Fläche sprühen. Wir empfehlen das Produkt in 2-3 Spritzgängen aufzutragen, zwischen den Spritzgängen die Beschichtung 3-5 Minuten ablüften lassen. Erst nach vollständiger Durchhärtung schleifbar (Weiterverarbeitung beachten) oder mit geeigneten Produkten überlackierbar. Vor der Weiterverarbeitung matt schleifen. Die Schleifkörnung ist materialabhängig und kann dem Technischen-Datenblatt entnommen werden. Nicht auf niederenergetischen Kunststoff (z.B. PE oder PP) verwenden. Zur Sicherstellung der Eignung des Produktes für die gewünschte Anwendung sind in jedem Fall Eigenversuche zu empfehlen. Nach Gebrauch Dose umdrehen und Venti leersprühen. Ausreichend lüften! Sicherheits- und Technisches Datenblatt beachten! (Download der PETEC Datenblätter unter www.petec.de)