

EPOXY-GRUNDIERUNG 2K-SPRAY

Produkteigenschaften

- PROFI Korrosionsschutz durch 2K-Technology
- hervorragender Haftvermittler
- füllstark und überlackierbar
- 2K-Epoxyssystem, sehr gut schleifbar
- hervorragende Haftung, maximaler Korrosionsschutz
- hohe Kratz-, Schlag- und Stoßfestigkeit
- gleichmäßiges Sprühbild durch variablen Sprühkopf
- überspachtelbar mit Polyesterspachteln
- überlackierbar mit 1K- und 2K-Decklacksystemen (lösemittel- & wasserbasiert)
- kompatibel mit PETEC Grundierfüller (Art.-Nr. 72240), PETEC Karo-Zinn (Art.-Nr. 96175), PETEC Klarlack (Art.-Nr. 72340) und PETEC Spachtelmassen (Art.-Nr. 96125, 96110, 96225, 96210, 96325, 96310)

Einsatzbereiche

Die 2-Komponenten Epoxy-Grundierung ist eine premium Korrosionsschutzgrundierung für professionelle Reparaturarbeiten mit maximaler Haftung und Langzeitbeständigkeit. Durch die 2K-Technologyentsteht eine besonders dichte und widerstandsfähige Schutzschicht mit hervorragender Isolierwirkung gegen Feuchtigkeit und Unterwanderung. Ausgezeichnete Haftung auf Stahl, Aluminium, verzinkten Untergründen und geschliffenen, tragfähigen Altlackierungen. Aufgrund der sehr feinen Zerstäubung und dem variablen Sprühkopf (Sprühstrahl und Materialmenge) verteilt sich die

Technische Daten

Basis	Epoxidharz
Farben	Grau
Aushärtung (Stunden)	16 - 24
Griffest (Minuten)	30
Lagerfähigkeit (Monate)	36 Monate
Staubtrocken (Minuten)	15
Verarbeitungstemperatur (°C)	+10°C bis +60

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie befreit Sie jedoch nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich.

Gebrauchsanweisung

Verarbeitungstemperatur: +10°C bis +60°C. Von sämtlichen Zündquellen fernhalten. Oberflächen von groben Rückständen wie nicht tragfähige Altlackierungen oder Grundierungen befreien (Schleifpapierkörnung ist materialabhängig) und mit Silikonentferner (Art.-Nr. 70950) gründlich reinigen und entfetten. Dose vor Gebrauch gut schütteln (ca. 1–2 Minuten). Den Dosenknopf aus der Kappe entnehmen und auf das Ventil im Dosenboden aufsetzen, zum Aktivieren eindrücken (Knackgeräusch). Dose erneut 1–2 Minuten schütteln. Variablen Sprühkopf auf die Fläche einstellen und probesprühen. Das Spray gleichmäßig im Abstand von ca. 20 cm auf die zu beschichtende Fläche sprühen. Wir empfehlen das Produkt in 2–3 Spritzgängen aufzutragen, zwischen den Spritzgängen die Beschichtung 5–10 Minuten ablüften lassen. Erst nach vollständiger Durchhärtung schleifbar (Weiterverarbeitung beachten) oder mit geeigneten Produkten überspachtelbar (PETEC Spachtelmasse) und überlackierbar (PETEC Grundierfüller). Vor der Weiterverarbeitung matt schleifen. Die Schleifkörnung materialabhängig wählen. Wenn nach mehr als 1 Tag überlackiert wird, muss zuerst geschliffen werden. Nicht auf thermoplastischen Untergründen verwenden. Eigenprüfung der Materialverträglichkeit erforderlich. Zur Sicherstellung der Eignung des Produktes für die gewünschte Anwendung sind in jedem Fall Eigenversuche zu empfehlen. Nach Gebrauch Dose umdrehen und Ventil leersprühen. Ausreichend lüften! Nach der Aktivierung ist das Material maximal 3 Tage verwendbar. Sicherheits- und Technisches Datenblatt beachten! (Download der PETEC-Datenblätter unter www.petec.de)