

# SCHWARZPRIMER

## Produkteigenschaften

- hervorragende Deckkraft (Farbe: schwarz)
- Haftvermittler und UV-Schutz von Klebe- & Dichtstoffen auf PU Basis
- auch zum Nachbessern von Schadstellen auf dem Karosseriefansch

## Einsatzbereiche

Haftvermittler und UV-Schutz zur Vorbehandlung der Klebefläche bei Scheiben mit und ohne Keramiksiebdruckbeschichtung

## Technische Daten

Basis	Gemisch
Farben	Schwarz
Ablüftzeit (Minuten)	10
Lagerfähigkeit (Monate)	12 Monate
Verarbeitungstemperatur (°C)	+5 - +35

## Gebrauchsanweisung

Klebefläche der Scheibe mit PETEC Reinigungstuch (Art.-Nr. 82111) gründlich reinigen und entfetten. Ablüftzeit beachten! Flasche vor Gebrauch gut schütteln. Schwarzprimer mit Wollwischer (Art.-Nr. 82222) gleichmäßig in eine Richtung auf der Klebefläche der Scheibe auftragen, bei Überlappung der Kleberaube etwas breiter. Mit dem Klebstoffauftrag erst nach Einhaltung der Ablüftzeit beginnen. Um Korrosion zu vermeiden, werden kleinere Lackschäden auf dem Karosseriefansch mit PETEC Schwarzprimer nachgebessert. Ablüftzeit beachten! Wird der Karosseriefansch lackiert, so muss der Bereich nach vollständiger Aushärtung des Lackes neu gereinigt und mit Schwarzprimer geprimert werden. Einbauanleitung, Sicherheitsdatenblatt beachten! (Download der PETEC-Einbauanleitung, Datenblätter und Anwendungsvideo unter [www.petec.de](http://www.petec.de))