

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ

Ιδιότητες

- έτοιμο για χρήση – δεν απαιτείται ανάμιξη
- ισχυρή μονωτική ικανότητα κατά της υγρασίας
- πολύ καλή πρόσφυση σε μέταλλο, αλουμίνιο και γαλβανισμένες επιφάνειες
- με δυνατότητα εύκολης λείανσης
- χωρίς χρώμιο
- λεπτομερές μοτίβο ψεκασμού για καθαρές μεταβάσεις
- δυνατότητα βαφής από πάνω με ολοκληρωμένα συστήματα βαφής 1 και 2 συστατικών (με βάση διαλύτες και νερό)
- δυνατότητα πλήρωσης με πολυεστερικά υλικά πλήρωσης
- συμβατό με αστάρι προετοιμασίας PETEC (τεμ.-71240), μάζα εξισορρόπησης αμαξώματος PETEC (αρ.-τεμ. 96175), διάφανο βερνίκι PETEC (τεμ.-71340) και χρώματα λείανσης PETEC (αρ.-τεμ. 96125, 96110, 96225, 96210, 96325, 96310)

Πεδία εφαρμογής

Το εποξειδικό αστάρι 1 συστατικού είναι ένα αξιόπιστο και φιλικό προς τον χρήστη αντιδιαβρωτικό αστάρι για γρήγορες και αποτελεσματικές εργασίες επισκευής. Το ισχυρό ενισχυτικό συγκόλλησης με βάση την εποξειδική ρητίνη προσφέρει πολύ καλή πρόσφυση σε χάλυβα, αλουμίνιο, γαλβανισμένα υποστρώματα και λειασμένες, ανθεκτικές παλιές βαφές. Χάρη στον πολύ λεπτομερή ψεκασμό, το αστάρι απλώνεται τόσο στις επιφάνειες όσο και στις ζώνες εκροής. Με τον τρόπο αυτόν διασφαλίζεται η αποτελεσματική μόνωση κατά της υγρασίας.

Τεχνικά δεδομένα

Βάση	Εποξεική ρητίνη
Χρώματα	Μαύρο
Σκλήρυνσηλεπτά	30
Σύστημα σκλήρυνσης	1K
Απαιτούμενος χρόνος για να είναι στεγνό στην αφή	10
Διάρκεια ζωής	36 Μήνες
Ξηρό ως προς σκόνη	5
Χρόνος στεγνώματος	30

Τεχνικό φύλλο δεδομένων

Οδηγίες χρήσης

Θερμοκρασία επεξεργασίας: 10°C έως +80°C. Κρατήστε μακριά από όλες τις πηγές ανάφλεξης. Αφαιρέστε (π.χ. με λείανση) από τις επιφάνειες τα χοντρά υπολείμματα όπως οι μη ανθεκτικές βαφές ή τα αστάρια (η κόκκωση το γυαλόχαρτου εξαρτάται από το υλικό) και καθαρίστε και απολιπάνετε σχολαστικά με αφαιρετικό σιλικόνης (αρ.-τεμ. 70950). Ανακινήστε τη φιάλη καλά πριν από τη χρήση (περ. 1-2 λεπτά) και ψεκάστε δοκιμαστικά. Ψεκάστε το σπρέι ομοιόμορφα στην επιφάνεια που πρόκειται να επιστρωθεί σε απόσταση περίπου 20 cm. Συνιστούμε την εφαρμογή του προϊόντος σε 2-3 στρώσεις ψεκασμού. Ανάμεσα στους ψεκασμούς αφήνετε την επιστρωση να στεγνώσει για 3-5 λεπτά. Μετά από πλήρη σκλήρυνση μπορεί να λειανθεί (λάβετε υπόψη την περαιτέρω επεξεργασία) ή να πληρωθεί με κατάλληλα προϊόντα (χρώματα λείανσης PETEC) και να βαφτεί από πάνω (αστάρι προετοιμασίας PETEC). Πριν από την περαιτέρω επεξεργασία λειάνετε μέχρι να γίνει ματ. Επιλέξτε την κόκκωση του γυαλόχαρτου ανάλογα με το υλικό. Εάν η επικάλυψη πρόκειται να γίνει σε περισσότερα από 1 ημέρα, πρέπει πρώτα να γίνει λείανση. Μη χρησιμοποιείτε σε θερμοπλαστικά υποστρώματα. Απαιτείται αυτοέλεγχος της συμβατότητας του υλικού. Για να διασφαλίσετε ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για την επιθυμητή εφαρμογή, συνιστάται, σε κάθε περίπτωση, να διενεργούνται αυτοέλεγχοι. Μετά τη χρήση γυρίστε τη φιάλη ανάποδα και ψεκάστε έως ότου η βαλβίδα να αδειάσει. Αερίστε επαρκώς! Λάβετε υπόψη το Φύλλο Ασφαλείας και Τεχνικών Δεδομένων! (Κάντε λήψη των δελτίων τεχνικών δεδομένων PETEC από την ιστοσελίδα www.petec.de)