

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ, ΓΚΡΙ

Ιδιότητες

- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ αντιδιαβρωτική προστασία μέσω της τεχνολογίας 2 συστατικών
- εξαιρετικό ενισχυτικό συγκόλλησης
- ισχυρό και με δυνατότητα βαφής από πάνω
- Εποξειδικό σύστημα 2 συστατικών, με δυνατότητα εύκολης λείανσης
- εξαιρετική πρόσφυση, μέγιστη αντιδιαβρωτική προστασία
- υψηλή αντοχή σε γρατσουνιές, χτυπήματα και κραδασμούς
- ομοιόμορφο μοτίβο ψεκασμού μέσω ρυθμιζόμενης κεφαλής ψεκασμού
- δυνατότητα πλήρωσης με πολυεστερικά υλικά πλήρωσης
- δυνατότητα βαφής από πάνω με ολοκληρωμένα συστήματα βαφής 1 και 2 συστατικών (με βάση διαλύτες και νερό)
- συμβατό με αστάρι προετοιμασίας PETEC (τεμ.-72240), μάζα εξισορρόπησης αμαξώματος PETEC (αρ.-τεμ. 96175), διάφανο βερνίκι PETEC (τεμ.-72340) και χρώματα λείανσης PETEC (αρ.-τεμ. 96125, 96110, 96225, 96210, 96325, 96310)

Πεδία εφαρμογής

Το εποξειδικό αστάρι 2 συστατικών είναι ένα εξαιρετικής ποιότητας διαβρωτικό αστάρι για επαγγελματικές εργασίες επισκευής με μέγιστη πρόσφυση και ανθεκτικότητα. Χάρη στην τεχνολογία 2 συστατικών σχηματίζεται ένα ιδιαίτερα πυκνό και ανθεκτικό προστατευτικό στρώμα με εξαιρετική μονωτική ικανότητα κατά της υγρασίας και της διείσδυσης. Εξαιρετική πρόσφυση σε χάλυβα, αλουμίνιο, γαλβανισμένα υποστρώματα και λειασμένες, ανθεκτικές παλιές βαφές. Χάρη στον πολύ λεπτομερή ψεκασμό και τη ρυθμιζόμενη κεφαλή ψεκασμού, η επίστρωση απλώνεται ομοιόμορφα τόσο στις επιφάνειες όσο και στις ζώνες εκροής.

Τεχνικά δεδομένα

Βάση	Εποξεική ρητίνη
Χρώματα	Γκρίζα
Σκλήρυνση/Ωρες	16 – 24
Απαιτούμενος χρόνος για να είναι στεγνό στην αφή	30
Διάρκεια ζωής	36 Μήνες
Ξηρό ως προς σκόνη	15
Θερμοκρασία επεξεργασίας	+10 °C bis +60

Τεχνικό φύλλο δεδομένων

Οδηγίες χρήσης

Θερμοκρασία επεξεργασίας: 10°C έως +60°C. Κρατήστε μακριά από όλες τις πηγές ανάφλεξης. Αφαιρέστε (π.χ. με λείανση) από τις επιφάνειες τα χοντρά υπολείμματα όπως οι μη ανθεκτικές βαφές ή τα αστάρια (η κόκκωση του γυαλόχαρτου εξαρτάται από το υλικό) και καθαρίστε και απολιπάνετε σχολαστικά με αφαιρετικό σιλικόνης (αρ.-τεμ. 70950). Ανακινήστε τη φιάλη καλά πριν από τη χρήση (περ. 1-2 λεπτά). Αφαιρέστε το κουμπί της φιάλης από το καπάκι, τοποθετήστε το στη βαλβίδα στο κάτω μέρος της φιάλης και πιέστε για να το ενεργοποιήσετε (ήχος κλικ). Ανακινήστε εκ νέου τη φιάλη για 1-2 λεπτά. Ρυθμίστε τη ρυθμιζόμενη κεφαλή ψεκασμού στην επιφάνεια και ψεκάστε δοκιμαστικά. Ψεκάστε το σπρέι ομοιόμορφα στην επιφάνεια που πρόκειται να επιστρωθεί σε απόσταση περίπου 20 cm. Συνιστούμε την εφαρμογή του προϊόντος σε 2-3 στρώσεις ψεκασμού. Ανάμεσα στους ψεκασμούς αφήνετε την επιστρωση να στεγνώσει για 5-10 λεπτά. Μετά από πλήρη σκλήρυνση μπορεί να λειανθεί (λάβετε υπόψη την περαιτέρω επεξεργασία) ή να πληρωθεί με κατάλληλα προϊόντα (χρώμα λείανσης PETEC) και να βαφτεί (αστάρι προετοιμασίας PETEC). Πριν από την περαιτέρω επεξεργασία λειάνετε μέχρι να γίνει ματ. Επιλέξτε την κόκκωση του γυαλόχαρτου ανάλογα με το υλικό. Εάν η επικάλυψη πρόκειται να γίνει σε περισσότερα από 1 ημέρα, πρέπει πρώτα να γίνει λείανση. Μη χρησιμοποιείτε σε θερμοπλαστικά υποστρώματα. Απαιτείται αυτοέλεγχος της συμβατότητας του υλικού. Για να διασφαλίσετε ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για την επιθυμητή εφαρμογή, συνιστάται, σε κάθε περίπτωση, να διενεργούνται αυτοέλεγχοι. Μετά τη χρήση γυρίστε τη φιάλη ανάποδα και ψεκάστε έως ότου η βαλβίδα να αδειάσει. Αερίστε επαρκώς! Μετά την ενεργοποίηση, το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί το πολύ για 3 μέρες. Λάβετε υπόψη το Φύλλο Ασφαλείας και Τεχνικών Δεδομένων! (Κάντε λήψη των δελτίων τεχνικών δεδομένων PETEC από την ιστοσελίδα www.petec.de)