

ΑΣΤΑΡΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΊΑΣ

Ιδιότητες

- πολύ υψηλή ικανότητα πλήρωσης
- εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία
- υψηλή αντοχή σε γρατσουνιές, χτυπήματα και κραδασμούς
- το σύστημα χημικής σκλήρυνσης 2 συστατικών για
 - εξαιρετικά μεγάλης διάρκειας, με πυκνούς πόρους και ανθεκτικές επιστρώσεις
 - πολύ υψηλή μηχανική αντοχή
 - μέγιστη αντιδιαβρωτική προστασία
 - πολύ υψηλή ανθεκτικότητα κατά της υγρασίας και των χημικών
- γρήγορο στέγνωμα
- πολύ υψηλή ανθεκτικότητα στην τριβή
- ομοιόμορφο μοτίβο ψεκασμού μέσω ρυθμιζόμενης κεφαλής ψεκασμού
- με δυνατότητα εύκολης λείανσης
- δυνατότητα βαφής από πάνω με ολοκληρωμένα συστήματα βαφής 1 και 2 συστατικών (με βάση διαλύτες και νερό)
- συμβατό με εποξειδικό αστάρι PETEC (τεμ.-72140), μάζα εξισορρόπησης αμαξώματος PETEC (αρ.-τεμ. 96175), διάφανο βερνίκι PETEC (τεμ.-72340) και χρώματα λείανσης PETEC (αρ.-τεμ. 96125, 96110, 96225, 96210, 96325, 96310)

Πεδία εφαρμογής

Το αστάρι προετοιμασίας 2 συστατικών είναι ένα υψηλής απόδοσης και εξαιρετικής ποιότητας υλικό πλήρωσης για επαγγελματικές εργασίες επισκευής με μέγιστη πρόσφυση, αντιδιαβρωτική προστασία και ανθεκτικότητα. Χάρη στη χημική αντίδραση (σύστημα 2 συστατικών) της ρητίνης και του σκληρυντικού σχηματίζεται ένα ιδιαίτερα πυκνό και ανθεκτικό προστατευτικό στρώμα με εξαιρετική μονωτική ικανότητα κατά της υγρασίας και της διείσδυσης. Εξαιρετική πρόσφυση σε χάλυβα, αλουμίνιο, γαλβανισμένα υποστρώματα και λειασμένες, ανθεκτικές παλιές βαφές. Χάρη στον πολύ λεπτομερή ψεκασμό, η επιστροφή απλώνεται ομοιόμορφα τόσο στις επιφάνειες όσο και στις ζώνες εκροής. Το αστάρι προετοιμασίας 2 συστατικών είναι η πρώτη επιλογή για επαγγελματικές εφαρμογές, όπου απαιτείται η υψηλότερη ποιότητα, ασφάλεια και ανθεκτικότητα.

Τεχνικά δεδομένα

Βάση	Εποξεική ρητίνη
Χρώματα	Γκρίζα
Σκλήρυνσηλεπτά	30
Απαιτούμενος χρόνος για να είναι στεγνό στην αφή	20
Διάρκεια ζωής	36 Μήνες
Θερμοκρασία επεξεργασίας	+10 °C bis +60

Τεχνικό φύλλο δεδομένων

Οδηγίες χρήσης

Θερμοκρασία επεξεργασίας: 10°C έως +60°C. Κρατήστε μακριά από όλες τις πηγές ανάφλεξης. Συνιστούμε να αφαιρέσετε από τις επιφάνειες τα χοντρά υπολείμματα, να εφαρμόσετε το εποξειδικό αστάρι PETEC (αρ.-τεμ. 72140) και, εάν είναι απαραίτητο, να στοκάρετε. Λειάνετε το σημείο επισκευής και καθαρίστε και απολιπάνετε σχολαστικά με αφαιρετικό σιλικόνης (αρ.-τεμ. 70950). Ανακινήστε τη φιάλη καλά πριν από τη χρήση (περ. 1-2 λεπτά). Αφαιρέστε το κουμπί της φιάλης από το καπάκι, τοποθετήστε το στη βαλβίδα στο κάτω μέρος της φιάλης και πιέστε για να το ενεργοποιήσετε (ήχος κλικ). Ανακινήστε εκ νέου τη φιάλη για 1-2 λεπτά και ψεκάστε δοκιμαστικά. Ψεκάστε το σπρέι ομοιόμορφα στην επιφάνεια που πρόκειται να επιστρωθεί σε απόσταση περίπου 20 cm. Συνιστούμε την εφαρμογή του προϊόντος σε 2-3 στρώσεις ψεκασμού. Ανάμεσα στους ψεκασμούς αφήνετε την επιστρωση να στεγνώσει για 5-10 λεπτά. Μετά από πλήρη σκλήρυνση μπορεί να λειανθεί (λάβετε υπόψη την περαιτέρω επεξεργασία) ή να βαφτεί από πάνω με κατάλληλα προϊόντα. Πριν από την περαιτέρω επεξεργασία λειάνετε μέχρι να γίνει ματ. Η κόκκωση του γυαλόχαρτου εξαρτάται από το υλικό και μπορεί να αναζητηθεί στο φύλλο τεχνικών δεδομένων. Μη χρησιμοποιείτε σε πλαστικό χαμηλής ενέργειας (π.χ. PE ή PP). Για να διασφαλίσετε ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για την επιθυμητή εφαρμογή, συνιστάται, σε κάθε περίπτωση, να διενεργούνται αυτοέλεγχοι. Μετά τη χρήση γυρίστε τη φιάλη ανάποδα και ψεκάστε έως ότου η βαλβίδα να αδειάσει. Αερίστε επαρκώς! Μετά την ενεργοποίηση, το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί το πολύ για 1 μέρες. Λάβετε υπόψη το Φύλλο Ασφαλείας και Τεχνικών Δεδομένων! (Κάντε λήψη των δελτίων τεχνικών δεδομένων PETEC από την ιστοσελίδα www.petec.de)