

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟ ΣΤΙΚ ΑΣΤΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗ

Ιδιότητες

Ενισχυτικό συγκόλλησης

- για τη διαμεσολάβηση κατά την πρόσφυση για τζάμια με και χωρίς κεραμική επίστρωση με μεταξοτυπία, με εξαιρετική προστασία έναντι των υπεριωδών ακτίνων

Ενεργοποιητής

- με σκοπό την ενεργοποίηση επιστρώσεων PU-RIM- και PVC
- εύκολη εφαρμογή με βιδωτό απλικατέρ
- εξαιρετική ικανότητα επικάλυψης (χρώμα: μαύρο)
- Ενισχυτικό συγκόλλησης και προστασία έναντι των υπεριωδών ακτίνων με υλικά κόλλησης και στεγανωτικά υλικά με βάση PU

Πεδία εφαρμογής

Συνδυάζει τα πλεονεκτήματα του μαύρου ασταριού και του ενεργοποιητή σε ένα προϊόν.

Τεχνικά δεδομένα

Βάση	Μείγμα
Χρώματα	Μαύρο
Χρόνος εξατμίσεως	10
Διάρκεια ζωής	18 Μήνες
Θερμοκρασία επεξεργασίας	+5 - +35

Οδηγίες χρήσης

Θερμοκρασία επεξεργασίας: +5°C έως +35°C. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Τα κοινά καθαριστικά και καθαριστικά γυαλιών του εμπορίου δεν είναι καθόλου κατάλληλα για την προκαταβολική επεξεργασία των επικολλήσεων γυαλινων τζαμιών. Τραχύνετε τις επιφάνειες συγκόλλησης με το λειαντικό υαλοϋφασμα, που συμπεριλαμβάνεται στην παράδοση, και καθαρίστε και απολιπάνετε σχολαστικά με το πανί καθαρισμού της PETEC (αριθ.τεμαχίου 82111) ή με το PETEC Multi Cleaner (αριθ.τεμαχίου 82100). Στην περιοχή της επιφάνειας συγκόλλησης πρέπει να έχουν αφαιρεθεί πλήρως οι ακαθαρσίες, η σκόνη, το λάδι, το γράσο καθώς και το κερί και να μην έχουν αφήσει υπολείμματα. Επίσης θα πρέπει να δώσετε προσοχή, ώστε το σημείο προς επεξεργασία να μην παρουσιάζει καθόλου μόλυνση λόγω σιλικόνης. Η επίμονη ρύπανση λόγω σιλικόνης πρέπει να αφαιρείται με το δικό μας μέσο αφαίρεσης κόλλας και στεγανωτικών σε σπρέι (αριθ. τεμαχίου. 82150)! Πριν από τη χρήση, θα πρέπει να ανακινείτε καλά το συνδυαστικό στικ. Με τον τσόχινο εφαρμογέα θα πρέπει να ανοίξετε τη μεμβράνη του σωληναρίου και κατόπιν πρέπει να τον βιδώσετε πλήρως στη θέση του.

Εφαρμόστε τον συνδυασμό ασταριού και ενεργοποιητή ομοιόμορφα προς μία κατεύθυνση στην επιφάνεια συγκόλλησης, ελαφρώς φαρδύτερο εάν η κόλλα επικαλύπτεται. Αρχίστε την εφαρμογή της κόλλας μόνον αφότου επέλθει ο χρόνος εξάτμισης*. Ο συνδυασμός ασταριού και ενεργοποιητή πρέπει να ανακινείται μέχρι να αναμειχθεί ομοιόμορφα το περιεχόμενο και να εφαρμοστεί σε πλούσιο μαύρο χρώμα. Εάν χρειαστεί, θα πρέπει ο συνδυασμός ασταριού και ενεργοποιητή να απλωθεί σε πολλαπλά στρώματα. Δώστε προσοχή στις οδηγίες εγκατάστασης, στο βίντεο εφαρμογής και στο τεχνικό φύλλο ασφαλείας και τεχνικών δεδομένων!

(Κάντε λήψη των δελτίων τεχνικών δεδομένων PETEC από την ιστοσελίδα www.petec.de)

Μεγέθη πακέτων



αριθ. τεμαχίου: 82410

10 ml