

ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΓΕΝΙΚΉΣ ΧΡΉΣΗΣ & ΛΕΠΤΉ ΣΠΑΤΟΥΛΑ

Ιδιότητες

- με εφαρμογή γενικής χρήσης και γρήγορο στέγνωμα
- πολύ καλή πρόσφυση σε μέταλλο και GFK
- λεπτή, λεία υφή επιφάνειας
- ιδανικός για φινιρίσμα και εκ των υστέρων επεξεργασίες
- γρήγορο στέγνωμα για ταχύτερη εργασία
- εύκολη λείανση και με ελάχιστη δημιουργία σκόνης
- με μειωμένη περιεκτικότητα σε στυρένιο για άνετη επεξεργασία
- δυνατότητα βαφής από πάνω με συστήματα 1 και 2 συστατικών
- συμβατό με εποξειδικά αστάρια PETEC (αρ.-τεμ. 71140 ή 72140), μάζα εξισορρόπησης αμαξώματος PETEC (αρ.-τεμ. 96175), αστάρια προετοιμασίας PETEC (αρ.-τεμ. 71240 ή 72240) και χρώματα λείανσης PETEC (αρ.-τεμ. 96125, 96110, 96225, 96210)

Πεδία εφαρμογής

Ο ψιλός στόκος γενικής χρήσης 2 συστατικών σε φιάλη είναι ένας πολυχρηστικός στόκος πλήρωσης και φινιρίσματος για ακριβείς εργασίες φανοποιίας. Το χρώμα λείανσης εντυπωσιάζει με την εξαιρετική πρόσφυση σε ποικίλα υποστρώματα (όπως π.χ. λαμαρίνα, γαλβανιζέ λαμαρίνες, αλουμίνιο, επικασσιτερωμένες επιφάνειες και GFK) καθώς και με την ιδιαίτερα λεπτή υφή επιφάνειας που διαθέτει.

Τεχνικά δεδομένα

Χρώματα	Κίτρινο
Διάρκεια ζωής	18 Μήνες
Διάρκεια διατήρησης σε δοχείο	3-4
Χρόνος στεγνώματος	20

Οδηγίες χρήσης

Verarbeitungstemperatur: +10°C bis +80°C. Von sämtlichen Zündquellen fernhalten. Wir empfehlen die Oberflächen von groben Rückständen, wie nicht tragfähigen Altlackierungen oder Grundierungen zu befreien (z.B. schleifen mit Schleifpapier P80 / 150). Ggf. PETEC Epoxy-Grundierung (Art.-Nr. 71140 oder 72140) auftragen. Bei Reparaturen von größeren Rissen, Löchern, Unebenheiten oder einsetzen von Reparaturblechen empfehlen wir die PETEC Faserspachtel (Art.-Nr. 96325 oder 96310) oder das PETEC Karo-Zinn (Art.-Nr. 96175). Mit Silikonentferner (Art.-Nr. 70950) gründlich reinigen und entfetten. Dose öffnen und Inhalt vor Gebrauch aufrühren. Benötigte Menge der Spachtelmasse entnehmen und mit dem Härter sorgfältig mischen (max. 3 % Härterzugabe). Material gleichmäßig auftragen und aushärten lassen. Nach der Aushärtung matt, trocken schleifen (Trockenschleifpapier P 240 / 360). Vor dem Überlackieren mit PETEC Grundierfüller (Art.-Nr. 71240 oder 72240) übersprühen. Erst nach vollständiger Durchhärtung schleifbar und mit geeigneten Produkten überlackierbar. Die Schleifkörnung ist materialabhängig und kann dem Technischen-Datenblatt entnommen werden. Nicht auf niederenergetischen Kunststoff (z.B. PE oder PP) verwenden. Zur Sicherstellung der Eignung des Produktes für die gewünschte Anwendung sind in jedem Fall Eigenversuche zu empfehlen. Überdosierung des Härters kann zu Fleckenbildung in der Decklackierung führen. Nach Gebrauch Dose luftdicht verschließen. Ausreichend lüften! Sicherheits- und Technisches Datenblatt beachten! (Download der PETEC-Datenblätter unter www.petec.de)