

ΠΛΑΣΤΙΚΉ ΣΠΆΤΟΥΛΑ

Ιδιότητες

- Στόκος ειδικά για πλαστικά
- υψηλή ελαστικότητα για ευέλικτα εξαρτήματα
- γρήγορο στέγνωμα
- πολύ καλή πρόσφυση σε πλαστικό αλλά και σε χάλυβα, σίδηρο, αλουμίνιο, GFK και ξύλο
- ομοιόμορφη, λεπτή δομή στόκου
- γρήγορο στέγνωμα για αποτελεσματικές διαδικασίες
- δυνατότητα λείανσης για τέλειες επιφάνειες
- δυνατότητα βαφής από πάνω με αστάρι προετοιμασίας 1 και 2 συστατικών
- συμβατό με εποξειδικά αστάρια PETEC (αρ.-τεμ. 71140 ή 72140), κόλλα 2Σ PETEC (αρ.-τεμ. 98325 ή 98350), μάζα εξισορρόπησης αμαξώματος PETEC (αρ.-τεμ. 96175), αστάρια προετοιμασίας PETEC (αρ.-τεμ. 71240 ή 72240) και χρώματα λείανσης PETEC (αρ.-τεμ. 96125, 96110, 96225, 96210)

Πεδία εφαρμογής

Ο πλαστικός στόκος 2 συστατικών σε φιάλη είναι ένας ελαστικός στόκος, ειδικός για επισκευή πλαστικών μερών. Ο στόκος πλήρωσης εντυπωσιάζει με την εξαιρετική πρόσφυση σε ποικίλα υποστρώματα. Ιδανικός για ανθεκτικές επισκευές χωρίς τάσεις.

Τεχνικά δεδομένα

Χρώματα	Μαύρο
Διάρκεια ζωής	18 Μήνες
Διάρκεια διατήρησης σε δοχείο	4-5
Χρόνος στεγνώματος	20-30

Οδηγίες χρήσης

Θερμοκρασία επεξεργασίας: 10°C έως +80°C. Κρατήστε μακριά από όλες τις πηγές ανάφλεξης. Συνιστούμε να αφαιρέσετε από τις επιφάνειες τα χοντρά υπολείμματα όπως οι μη ανθεκτικές βαφές ή τα αστάρια (π.χ. λείανση με γυαλόχαρτο P 80 / 150). Κατά την επισκευή μεγαλύτερων ρωγμών, οπών και ανωμαλιών συνιστούμε κόλλα 2Σ (αρ.-τεμ. 98325 ή 98350) ή Power Bibond (αρ.-τεμ. 98625 ή 98550). Καθαρίστε σχολαστικά και απολιπάνετε τις επιφάνειες με αφαιρετικό σιλικόνης (Αρ.-τεμ. 70950). Ανοίξτε τη φιάλη και ανακατέψτε το περιεχόμενο πριν από τη χρήση. Αφαιρέστε την απαιτούμενη ποσότητα χρώματος λείανσης και αναμίξτε προσεκτικά με το σκληρυντικό (μέγ. προσθήκη σκληρυντικού 3 %). Εφαρμόστε ομοιόμορφα το υλικό και αφήστε να σκληρύνει. Μετά την πλήρη σκλήρυνση, τρίψτε με λειάνετε στεγνά μέχρι να γίνει ματ (γυαλόχαρτο για στεγνή λείανση P 240 / 360) και πριν από την επικάλυψη ψεκάστε με αστάρι προετοιμασίας (αρ.-τεμ. 71240 ή 72240). Μετά από πλήρη σκλήρυνση μπορεί να λειανθεί και να βαφτεί από πάνω ή να πληρωθεί με κατάλληλα προϊόντα. Η κόκκωση του γυαλόχαρτου εξαρτάται από το υλικό και μπορεί να αναζητηθεί στο φύλλο τεχνικών δεδομένων. Μη χρησιμοποιείτε σε πλαστικό χαμηλής ενέργειας (π.χ. PE ή PP). Για να διασφαλίσετε ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για την επιθυμητή εφαρμογή, συνιστάται, σε κάθε περίπτωση, να διενεργούνται αυτοέλεγχοι. Η υπερβολική δόση σκληρυντικού μπορεί να προκαλέσει κηλίδες στην τελική επίστρωση. Κλείστε αεροστεγώς τη φιάλη μετά τη χρήση. Αερίστε επαρκώς! Λάβετε υπόψη το Φύλλο Ασφαλείας και Τεχνικών Δεδομένων! (Κάντε λήψη των δελτίων τεχνικών δεδομένων PETEC από την ιστοσελίδα www.petec.de)