

ΕΝΙΣΧΥΜΈΝΟ ΜΕ ΊΝΕΣ ΣΤΌΚΟ

Ιδιότητες

Ο στόκος 2 συστατικών ενισχυμένος με ίνες σε φιάλη είναι ένας υψηλής ποιότητας, ενισχυμένος με υαλονήματα πολυεστερικός στόκος για απαιτητικές εργασίες επισκευής. Ο στόκος με ίνες υάλου ενδείκνυται ιδανικά για την κάλυψη μεγάλων ρωγμών, οπών και διαβρώσεων στο μέταλλο (σίδηρος, χάλυβας, αλουμίνιο) καθώς και επισκευή GFK. Χάρη στην πολύ καλή πρόσφυση και την υψηλή σταθερότητα, ο στόκος επιτυγχάνει μια μόνιμη και ανθεκτική επισκευή.

Πεδία εφαρμογής

Ενισχυμένος με υαλονήματα για μέγιστη σταθερότητα Ιδανικός για ρωγμές, οπές και διαβρώσεις Πολύ καλή πρόσφυση σε μέταλλο και GFK Κατάλληλος και για κάθετες επιφάνειες Ιδανικός για την υγρασία – ελάχιστα υδρόφιλος Με ταχεία σκλήρυνση για αποτελεσματική εργασία Με μειωμένη περιεκτικότητα σε στυρένιο για πιο άνετη επεξεργασία Δυνατότητα πλήρωσης με στόκο γενικής χρήσης και ψιλό στόκο Δυνατότητα βαφής από πάνω με συστήματα 1 και 2 συστατικών Συμβατό με εποξειδικά αστάρια PETEC (αρ.-τεμ. 71140 ή 72140), μάζα εξισορρόπησης αμαξώματος PETEC (αρ.-τεμ. 96175), αστάρια προετοιμασίας PETEC (αρ.-τεμ. 71240 ή 72240) και χρώματα λείανσης PETEC (αρ.-τεμ. 96125, 96110, 96225, 96210)

Τεχνικά δεδομένα

Χρώματα	Κίτρινο
Διάρκεια ζωής	18 Μήνες
Διάρκεια διατήρησης σε δοχείο	4-5
Χρόνος στεγνώματος	20-30

Οδηγίες χρήσης

Οδηγίες χρήσης: Θερμοκρασία επεξεργασίας: 10°C έως +80°C. Κρατήστε μακριά από όλες τις πηγές ανάφλεξης. Συνιστούμε να αφαιρέσετε από τις επιφάνειες τα χοντρά υπολείμματα όπως οι μη ανθεκτικές βαφές ή τα αστάρια (π.χ. λείανση με γυαλόχαρτο P 80 / 150). Εάν χρειαστεί, εφαρμόστε εποξειδικό αστάρι PETEC (αρ.-τεμ. 71140 ή 72140). Καθαρίστε σχολαστικά και απολιπάνετε τις επιφάνειες με αφαιρετικό σιλικόνης (Αρ.-τεμ. 70950). Ανοίξτε τη φιάλη και ανακατέψτε το περιεχόμενο πριν από τη χρήση. Αφαιρέστε την απαιτούμενη ποσότητα χρώματος λείανσης και αναμίξτε προσεκτικά με το σκληρυντικό (μέγ. προσθήκη σκληρυντικού 3 %). Εφαρμόστε ομοιόμορφα το υλικό και αφήστε να σκληρύνει. Μετά τη σκλήρυνση τρίψτε στεγνά μέχρι να γίνει ματ (γυαλόχαρτο για στεγνή λείανση P 240 / 360). Πριν από την επικάλυψη, επεξεργαστείτε, εάν χρειάζεται, με τον στόκο γενικής χρήσης και τον ψιλό στόκο PETEC (αρ.-τεμ. 96125 ή 96110) και ψεκάστε με αστάρι προετοιμασίας PETEC (αρ.-τεμ. 71240 ή 72240). Μετά από πλήρη σκλήρυνση μπορεί να λειανθεί και να βαφτεί από πάνω ή να πληρωθεί με κατάλληλα προϊόντα. Η κόκκωση του γυαλόχαρτου εξαρτάται από το υλικό και μπορεί να αναζητηθεί στο φύλλο τεχνικών δεδομένων. Μη χρησιμοποιείτε σε πλαστικό χαμηλής ενέργειας (π.χ. PE ή PP). Για να διασφαλίσετε ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για την επιθυμητή εφαρμογή, συνιστάται, σε κάθε περίπτωση, να διενεργούνται αυτοέλεγχοι. Η υπερβολική δόση σκληρυντικού μπορεί να προκαλέσει κηλίδες στην τελική επίστρωση. Κλείστε αεροστεγώς τη φιάλη μετά τη χρήση. Αερίστε επαρκώς! Λάβετε υπόψη το Φύλλο Ασφαλείας και Τεχνικών Δεδομένων! (Κάντε λήψη των δελτίων τεχνικών δεδομένων PETEC από την ιστοσελίδα www.petec.de)