

KLARLACK 2K-SPRAY

Features

- langlebiger Schutzlack für intensiven Glanz
- kratz-, stoß- und schlagfest
- schnell trocknend
- brillanter Tiefenglanz mit exzellenter Verlaufseigenschaft
- extrem langlebige, dichtporige und widerstandsfähige Beschichtungen
- maximalen Korrosionsschutz
- sehr beständig gegen UV-Strahlung, Witterung und Chemikalien
- transparent, vergilbungsfrei und keine Farbabweichung
- sehr gute Abriebfestigkeit
- feine Zerstäubung für optimalen Verlauf
- sehr gute Polierbarkeit
- kompatibel mit PETEC Epoxy-Grundierung (Art.-71140), PETEC Karo-Zinn (Art.-Nr. 96175), PETEC Grundierfüller (Art.-72240) und PETEC Spachtelmassen (Art.-Nr. 96125, 96110, 96225, 96210, 96325, 96310)

Areas of application

Der 2-Komponenten-Klarlack in Profiqualität mit maximaler Haftung, Korrosionsschutz und Langzeitbeständigkeit, auch für große und anspruchsvolle Flächen. Durch die chemische Reaktion (2K-System) von Harz und Härter entsteht eine besonders dichte und widerstandsfähige Schutzschicht, mit hervorragender Isolierwirkung. Der 2K-Klarlack hat eine ausgezeichnete Haftung auf 1K- und 2K-Lacken (2-Schicht-System). Brillantes, langlebiges Hochglanzfinish mit extrem robuster Oberfläche sowie hoher Kratzfestigkeit und exzellenter Beständigkeit gegen Chemikalien.

TechnicalData

Colours	clear
CuringHours	12 (20 °C)
Touch dry	20
Shelf life	36 Months

Usage Instructions

Verarbeitungstemperatur: +10 °C bis +60 °C. Von sämtlichen Zündquellen fernhalten. Wir empfehlen die Oberflächen von groben Rückständen zu befreien, PETEC Epoxy-Grundierung (Art.-Nr. 72140), ggf. Spachtel, PETEC Grundierfüller (Art.-Nr. 72240) aufzutragen und zu lackieren. Mit Silikonentferner (Art.-Nr. 70950) gründlich reinigen und entfetten. Dose vor Gebrauch gut schütteln (ca. 1-2 Minuten). Den Dosenknopf aus der Kappe entnehmen und auf das Ventil im Dosenboden aufsetzen, zum Aktivieren eindrücken (Knackgeräusch). Dose erneut 1-2 Minuten schütteln und probesprühen. Das Spray gleichmäßig im Abstand von ca. 20 cm auf die zu beschichtende Fläche sprühen. Wir empfehlen das Produkt in 1-2 Spritzgängen aufzutragen, zwischen den Spritzgängen die Beschichtung 5 Minuten ablüften lassen. Zur Sicherstellung der Eignung des Produktes für die gewünschte Anwendung sind in jedem Fall Eigenversuche zu empfehlen. Nach Gebrauch Dose umdrehen und Ventil leersprühen. Ausreichend lüften! Nach der Aktivierung ist das Material maximal 2 Tage verwendbar. Sicherheits- und Technisches Datenblatt beachten! (Download der PETEC-Datenblätter unter www.petec.de)