

IMPRIMACIÓN EPOXI GRIS

Características

- Protección anticorrosiva profesional gracias a la tecnología 2K
- Excelente promotor de adherencia
- Alta capacidad de relleno y repintable
- Sistema epoxi 2K, muy fácil de lijar.
- Excelente adherencia y máxima protección contra la corrosión.
- Alta resistencia al rayado, a los impactos y a los golpes.
- Pulverización uniforme gracias a la boquilla regulable.
- Puede recubrirse con masillas de poliéster
- Se puede pintar encima con sistemas de pintura de acabado 1K y 2K (con base de disolvente o de agua)
- Compatible con la Imprimación de relleno PETEC (art. n.º 72240), la Masilla para carrocería PETEC (art. n.º 96175), la Pintura transparente PETEC (art. n.º 72340) y las diferentes masillas PETEC (art. n.º 96125, 96110, 96225, 96210, 96325 y 96310)

Áreas de aplicación

La imprimación epoxi de 2 componentes es una imprimación anticorrosiva de calidad premium para trabajos de reparación profesionales que ofrece la máxima adherencia y una durabilidad a largo plazo. Gracias a la tecnología 2K se forma una capa protectora especialmente densa y resistente, con un excelente efecto aislante contra la humedad y las infiltraciones. Presenta una excelente adherencia sobre acero, aluminio, superficies galvanizadas y pinturas viejas lijadas y con buena superficie de adherencia. Gracias a la pulverización extremadamente fina y a la boquilla de pulverización regulable, el recubrimiento se distribuye uniformemente sobre la superficie, logrando transiciones y zonas de descuelgue limpias.

Datos Técnicos

Base	Resina epoxi
Colores	gris
CuradoHoras	16 – 24
TiempoSecadoAlTacto	30
Periodo de almacenamiento	36 Meses
Estancamiento al polvo	15
Temperatura de trabajo	+10°C bis +60

Ficha Técnica

Instrucciones de uso

Temperatura de trabajo: +10 °C a +60 °C. Mantener alejado de cualquier fuente de ignición. Eliminar (por ejemplo, lijando) los residuos gruesos de las superficies, como la pintura vieja o las imprimaciones que no presenten una buena adherencia (el grano del papel de lija dependerá del material). A continuación, limpiar y desengrasar cuidadosamente con el Spray eliminador de silicona PETEC (art. n.º 70950). Agitar bien el envase (1-2 minutos aprox.) antes de utilizarlo. Extraiga el pulsador de la tapa, coloque sobre la válvula situada en la base del envase y presione para activar el producto (se oirá un clic). Vuelva a agitar el envase durante 1-2 minutos. Ajuste la boquilla de pulverización regulable según la superficie y realice una pulverización de prueba. Pulverice el spray uniformemente sobre la superficie que quiere recubrir desde una distancia de unos 20 cm. Se recomienda aplicar el producto en 2 o 3 pulverizaciones, dejando que las capas se aireen 5-10 minutos entre cada pulverización. Una vez completamente endurecida la imprimación, podrá lijarse (siguiendo las instrucciones de procesamiento posterior), recubrirse con las masillas adecuadas (masillas PETEC) o pintar encima con la Imprimación de relleno PETEC. Antes de continuar trabajando en la superficie, se debe lijar hasta obtener un acabado mate. Seleccionar el grano de lija adecuado en función del material. Si el repintado se realiza transcurrido más de 1 día, será necesario lijar previamente la superficie. No utilizar sobre superficies termoplásticas. Comprobación individual de la compatibilidad del material requerida. Para garantizar la idoneidad del producto para el uso deseado se recomienda, en cualquier caso, realizar pruebas individuales. Después de usar voltear la lata y vaciar la válvula. Airee suficientemente. Tras la activación, el producto puede utilizarse durante un máximo de 3 días. ¡Preste atención a la ficha técnica y de seguridad! (Descargue las fichas técnicas de PETEC en www.petec.de)