

Ficha Técnica

MASILLA UNIVERSAL Y DE ACABADO

Características

- Uso universal y secado rápido
- Muy buena adhesión sobre metal y PRFV.
- Estructura de la superficie fina y lisa
- Ideal para trabajos de acabado y retoques finales
- Secado rápido para un trabajo ágil
- Fácil de lijar y con poca generación de polvo
- Bajo contenido en estireno para una aplicación más fácil
- Se puede pintar encima con sistemas 1K y 2K
- Compatible con las imprimaciones epoxi PETEC (art. n.º 71140 o 72140), la masilla para carrocería PETEC (art. n.º 96175), las imprimaciones de relleno PETEC (art. n.º 71240 o 72240) y las masillas PETEC (art. n.º 96125, 96110, 96225 y 96210)

Áreas de aplicación

La masilla universal y de acabado 2K es una masilla de relleno y acabado versátil para trabajos precisos de reparación de carrocerías. Esta masilla destaca por su excelente adherencia sobre diferentes superficies, como chapa de acero, chapas galvanizadas, aluminio, superficies estiradas y PRFV (plástico reforzado con fibra de vidrio), así como por su estructura de superficie especialmente fina.

Datos Técnicos

Colores	Amarillo
Periodo de almacenamiento	18 Meses
Pot life	3-4
Tiempo de secado	20

Instrucciones de uso

Verarbeitungstemperatur: +10°C bis +80°C. Von sämtlichen Zündquellen fernhalten. Wir empfehlen die Oberflächen von groben Rückständen, wie nicht tragfähigen Altlackierungen oder Grundierungen zu befreien (z.B. schleifen mit Schleifpapier P80 / 150). Ggf. PETEC Epoxy-Grundierung (Art.-Nr. 71140 oder 72140) auftragen. Bei Reparaturen von größeren Rissen, Löchern, Unebenheiten oder einsetzen von Reparaturblechen empfehlen wir die PETEC Faserspachtel (Art.-Nr. 96325 oder 96310) oder das PETEC Karo-Zinn (Art.-Nr. 96175). Mit Silikonentferner (Art.-Nr. 70950) gründlich reinigen und entfetten. Dose öffnen und Inhalt vor Gebrauch aufrühren. Benötigte Menge der Spachtelmasse entnehmen und mit dem Härter sorgfältig mischen (max. 3 % Härterzugabe). Material gleichmäßig auftragen und aushärten lassen. Nach der Aushärtung matt, trocken schleifen (Trockenschleifpapier P 240 / 360). Vor dem Überlackieren mit PETEC Grundierfüller (Art.-Nr. 71240 oder 72240) übersprühen. Erst nach vollständiger Durchhärtung schleifbar und mit geeigneten Produkten überlackierbar. Die Schleifkörnung ist materialabhängig und kann dem Technischen-Datenblatt entnommen werden. Nicht auf niederenergetischen Kunststoff (z.B. PE oder PP) verwenden. Zur Sicherstellung der Eignung des Produktes für die gewünschte Anwendung sind in jedem Fall Eigenversuche zu empfehlen. Überdosierung des Härters kann zu Fleckenbildung in der Decklackierung führen. Nach Gebrauch Dose luftdicht verschließen. Ausreichend lüften! Sicherheits- und Technisches Datenblatt beachten! (Download der PETEC-Datenblätter unter www.petec.de)