

KUNSTSTOFFSPACHTEL 2K-DOSE

Características

- Füllspachtel speziell für Kunststoffe
- hohe Elastizität für flexible Bauteile
- schnelle Trocknung
- sehr gute Haftung auf Kunststoff, auch für Stahl, Eisen, Aluminium, GFK und Holz
- gleichmäßige, feine Spachtelstruktur
- schnelle Trocknung für effiziente Prozesse
- gut schleifbar für perfekte Oberflächen
- überlackierbar mit 1K- und 2K-Grundierfüller
- kompatibel mit PETEC Epoxy-Grundierungen (Art.-Nr. 71140 oder 72140), PETEC Plastbond (Art.-Nr. 98325 oder 98350), PETEC Karo-Zinn (Art.-Nr. 96175), PETEC Grundierfüllern (Art.-Nr. 71240 oder 72240) und PETEC Spachtelmassen (Art.-Nr. 96125, 96110, 96225, 96210)

Áreas de aplicación

Kunststoffspachtel 2K-Dose ist ein elastischer, Konturspachtel speziell für die Reparatur von Kunststoffteilen. Der Füllspachtel überzeugt durch eine ausgezeichnete Haftung auf verschiedensten Untergründen. Ideal für langlebige, spannungsfreie Reparaturen.

Datos Técnicos

Colores	negro
Periodo de almacenamiento	18 Meses
Pot life	4-5
Tiempo de secado	20-30

Instrucciones de uso

Verarbeitungstemperatur: +10°C bis +80°C. Von sämtlichen Zündquellen fernhalten. Wir empfehlen die Oberflächen von groben Rückständen, wie nicht tragfähige Altlackierungen oder Grundierungen, zu befreien (z. B. schleifen mit Schleifpapier P 80 / 150). Bei Reparaturen von größeren Rissen, Löchern und Unebenheiten empfehlen wir PlastBond (Art.-Nr. 98325 oder 98350) oder Power Bibond (Art.-Nr. 98625 oder 98550). Mit Silikonentferner (Art.-Nr. 70950) gründlich reinigen und entfetten. Dose öffnen und Inhalt vor Gebrauch aufrühren. Benötigte Menge der Spachtelmasse entnehmen und mit dem Härter sorgfältig mischen (max. 3 % Härterzugabe). Material gleichmäßig auftragen und aushärten lassen. Nach der vollständigen Durchhärtung matt, trocken schleifen (Trockenschleifpapier P 240 / 360) und vor dem Überlackieren mit Grundierfüller (Art.-Nr. 71240 oder 72240) übersprühen. Erst nach vollständiger Durchhärtung schleifbar und mit geeigneten Produkten überlackierbar oder überspachtelbar. Die Schleifkörnung ist materialabhängig und kann dem Technischen-Datenblatt entnommen werden. Nicht auf niederenergetischen Kunststoff (z.B. PE oder PP) verwenden. Zur Sicherstellung der Eignung des Produktes für die gewünschte Anwendung sind in jedem Fall Eigenversuche zu empfehlen. Überdosierung des Härters kann zu Fleckenbildung in der Decklackierung führen. Nach Gebrauch Dose luftdicht verschließen. Ausreichend lüften! Sicherheits- und Technisches Datenblatt beachten! (Download der PETEC-Datenblätter unter www.petec.de)