

MASILLA PARA PLÁSTICOS

Características

- Masilla de relleno especial para plásticos
- Alta elasticidad para componentes flexibles
- Secado rápido
- Excelente adherencia sobre plásticos, así como acero, hierro, aluminio, PRFV (plástico reforzado con fibra de vidrio) y madera
- Estructura de masilla fina y uniforme
- Secado rápido para trabajos eficientes
- Fácil de lijar para obtener superficies perfectas
- Se puede pintar encima con imprimaciones de relleno 1K y 2K
- Compatible con las imprimaciones epoxi PETEC (art. n.º 71140 o 72140), Adhesivo PU de dos componentes PETEC (refs. 98325 o 98350), Masilla para carrocería PETEC (art. n.º 96175), las imprimaciones de relleno PETEC (art. n.º 71240 o 72240) y las masillas PETEC (art. n.º 96125, 96110, 96225 y 96210)

Áreas de aplicación

La lata de masilla para plásticos 2K es una masilla elástica moldeable especialmente diseñada para la reparación de piezas de plástico. Destaca por su excelente adherencia sobre una amplia variedad de superficies. Ideal para que las reparaciones sean fáciles y duraderas.

Datos Técnicos

Colores	negro
Periodo de almacenamiento	18 Meses
Pot life	4-5
Tiempo de secado	20-30

Instrucciones de uso

Temperatura de trabajo: +10 °C a +80 °C. Mantener alejado de cualquier fuente de ignición. Se recomienda eliminar los residuos gruesos de la superficie, como pinturas o imprimaciones viejas sin adherencia (por ejemplo, lijando con papel de lija P80/P150). Para reparar grietas grandes, agujeros o irregularidades se recomienda utilizar el Adhesivo PU de dos componentes PETEC (art. n.º 98325 o 98350) o el Power BiBond de PETEC (art. n.º 98625 o 98550). Limpiar y desengrasar cuidadosamente con el Spray eliminador de silicona PETEC (art. n.º 70950). Abrir la lata y remover bien el contenido antes de utilizarlo. Extraer la cantidad necesaria de masilla y mezclar cuidadosamente con el endurecedor (máximo 3% de endurecedor). Aplicar el material uniformemente y dejarlo endurecer. Una vez completamente endurecido, lijar en seco hasta obtener un acabado mate (papel de lija P240/P360) y, antes del repintado, aplicar una capa de imprimación de relleno (art. n.º 71240 o 72240). Solo puede lijarse, repintarse o volver a enmasillar una vez que el endurecimiento sea completo. El grano de lija deberá seleccionarse en función del material y puede consultarse en la ficha técnica. No utilizar sobre plásticos de baja energía superficial (por ejemplo, PE o PP). Para garantizar la idoneidad del producto para el uso deseado se recomienda, en cualquier caso, realizar pruebas individuales. Una cantidad excesiva de endurecedor puede provocar manchas en la capa de pintura de acabado. Cierre la lata herméticamente tras su uso. Airee suficientemente. ¡Preste atención a la ficha técnica y de seguridad! (Descargue las fichas técnicas de PETEC en www.petec.de)