

Ficha Técnica

MASILLA CON FIBRA

Características

La lata de masilla con fibra de vidrio 2K es una masilla de poliéster de alta calidad reforzada con fibra de vidrio, especialmente indicada para trabajos de reparación exigentes. Es ideal para reparar grietas grandes, agujeros y perforaciones por corrosión en metales (hierro, acero y aluminio), así como para reparaciones de PRFV. Gracias a su excelente adherencia y gran estabilidad, proporciona reparaciones duraderas y de gran capacidad de carga.

Áreas de aplicación

Reforzada con fibra de vidrio para una máxima resistencia Ideal para grietas, agujeros y zonas donde haya penetrado la corrosión. Muy buena adhesión sobre metal y PRFV. También apta para superficies verticales Excelente comportamiento en ambientes húmedos; baja absorción de agua Endurecimiento rápido para un trabajo eficiente Bajo contenido en estireno para una aplicación más silenciosa Puede recubrirse con masilla universal o de acabados. Se puede pintar encima con sistemas 1K y 2K Compatible con las imprimaciones epoxi PETEC (art. n.º 71140 o 72140), la masilla para carrocería PETEC (art. n.º 96175), las imprimaciones de relleno PETEC (art. n.º 71240 o 72240) y las masillas PETEC (art. n.º 96125, 96110, 96225 y 96210)

Datos Técnicos

Colores	Amarillo
Periodo de almacenamiento	18 Meses
Pot life	4-5
Tiempo de secado	20-30

Instrucciones de uso

Instrucciones de uso: Temperatura de trabajo: +10 °C a +80 °C. Mantener alejado de cualquier fuente de ignición. Se recomienda eliminar los residuos gruesos de la superficie, como pinturas o imprimaciones viejas sin adherencia (por ejemplo, lijando con papel de lija P80/P150). Si es necesario, aplicar la Imprimación epoxi PETEC (art. n.º 71140 o 72140). Limpiar y desengrasar cuidadosamente con el Spray eliminador de silicona PETEC (art. n.º 70950). Abrir la lata y remover bien el contenido antes de utilizarlo. Extraer la cantidad necesaria de masilla y mezclar cuidadosamente con el endurecedor (máximo 3% de endurecedor). Aplicar el material uniformemente y dejarlo endurecer. Una vez endurecido, lijar en seco hasta obtener un acabado mate (papel de lija para lijado en seco P240/P360). Antes del repintado, si es necesario, aplicar la masilla universal y de acabados PETEC (art. n.º 96125 o 96110) y pulverizar posteriormente la Imprimación de relleno PETEC (art. n.º 71240 o 72240). Solo puede lijarse, repintarse o volver a enmasillar una vez que el endurecimiento sea completo. El grano de lija deberá seleccionarse en función del material y puede consultarse en la ficha técnica. No utilizar sobre plásticos de baja energía superficial (por ejemplo, PE o PP). Para garantizar la idoneidad del producto para el uso deseado se recomienda, en cualquier caso, realizar pruebas individuales. Una cantidad excesiva de endurecedor puede provocar manchas en la capa de pintura de acabado. Cierre la lata herméticamente tras su uso. Airee suficientemente. ¡Preste atención a la ficha técnica y de seguridad! (Descargue las fichas técnicas de PETEC en www.petec.de)