

EPOKSIPOHJAMAALI

Ominaisuudet

- käyttövalmis – ei vaadi sekoittamista
- tehokas kosteuseristys
- erinomainen tarttuvuus metalliin, alumiiniin ja sinkittyihin pintoihin
- erittäin hyvä hiottavuus
- kromiton
- hienojakoinen ruiskutuskuvio takaa siistit häivytyalueet
- päällemaalattavissa 1K- ja 2K-pintamaalijärjestelmillä (liuotinhenteiset ja vesiohenteiset)
- päällekitattavissa polyesterikiteillä
- yhteensopiva PETEC Grundierfüller -pohjatäyteaineen (tuotenro 71240), PETEC Karo-Zinn -koritinan (tuotenro 96175), PETEC Klarlack -kirkaslakan (tuotenro 71340) sekä PETEC Spachtelmassen -kittien (tuotenrot 96125, 96110, 96225, 96210, 96325 ja 96310) kanssa

Käyttöalueet

Yksikomponenttinen epoksipohjamaali on luotettava ja helppokäyttöinen korroosiosuojapohjamaali nopeisiin ja tehokkaisiin korjaustöihin. Epoksihartsipohjainen, hyvin tartuntapohjamaali tarttuu erinomaisesti teräkseen, alumiiniin, sinkittyihin pintoihin sekä hiottuihin, hyväkuntoisiin maalipintoihin. Erittäin hienojakoisen sumutuksen ansiosta pohjamaali levittyy tasaisesti myös laajoille pinnoille ja häivytyalueille. Näin saadaan aikaan tehokas kosteuseristys.

Tekniset Tiedot

Perusta	Epoksiharts
Värit	Musta
KovettuminenMinuuttia	30
Kovetusjärjestelmä	1K
Tartuntakuiva	10
Säilyvyysaika	36 Kuukautta
Pölykuiva	5
Kuivumisaika	30

Käyttöohje

Käyttölämpötila: +10...+80 °C. Pidettävä erillään kaikista syttymis- ja räjähdysvaaroista. Poista pinnoilta karkeat epäpuhtaudet, kuten huonosti kiinni olevat vanhat maalikerrokset tai pohjamaalit (hiomapaperin raekoko valitaan materiaalin mukaan), esimerkiksi hiomalla, puhdistamalla ja poistamalla rasva pinnoilta huolellisesti silikoninpoistoaineella (tuotenro 70950). Ravista purkkia huolellisesti ennen käyttöä (noin 1-2 minuuttia) ja tee koeruiskutus. Ruiskuta tuotetta tasaisesti noin 20 cm:n etäisyydeltä pinnoitettavalle pinnalle. Suosittelemme levittämään tuotteen 2-3 ruiskutuskerroksena. Anna pinnoitteen tuulettua 3-5 minuuttia ruiskutuskerrosten välillä. Tuote on hiottavissa vasta täydellisen lämpökovettumisen jälkeen (noudata jatkokäyttöohjeita). Sen jälkeen se voidaan jällekitata soveltuvilla tuotteilla (PETEC-kitit) ja jällemaalata (PETEC-Grundierfüller -pohjatyöaineella). Hio pinta ennen jatkokäyttöä mattapintaiseksi. Valitse hiomapaperin raekoko käytettävän materiaalin mukaan. Jos jällemaalauksen vastaa yli vuorokauden kuluttua, pinta on hiottava ennen maalausta. Ei saa käyttää alustoilla. Varmista ehdottomasti materiaalin kestävyys. Tuotteen soveltuvuuden varmistamiseksi toivottua käyttöä varten suosittelemme testaamaan sen ensin. Käytön jälkeen käännä purkki ylösalaisin ja ruiskuta venttiili tyhjäksi. Tuuleta riittävästi! Tutustu turvallisuusohjeeseen ja tuoteselosteeseen! (Lataa PETEC-tuoteselosteet osoitteesta www.petec.de)