

POHJAT&AUMML;YTEAINE

Ominaisuudet

- hyvä täyttökyky ja tehokas korroosiosuoja
- nopea kuivuminen
- käyttövalmis – ei vaadi sekoittamista
- erittäin hyvä hiottavuus
- kromiton
- hienojakoinen ruiskutuskuvio takaa siistit häivytyalueet
- päällemaalattavissa 1K- ja 2K-pintamaalijärjestelmillä (liuotinhenteiset ja vesiohenteiset)
- yhteensopiva PETEC Epoxy-Grundierung -epoksipohjamaalin (tuotenro 71140), PETEC Karo-Zinn -koritinan (tuotenro 96175), PETEC Klarlack -kirkaslakan (tuotenro 71340) sekä PETEC Spachtelmassen -kittien (tuotenrot 96125, 96110, 96225, 96210, 96325 ja 96310) kanssa

Käyttöalueet

Yksikomponenttinen pohjatüyteaine on luotettava ja helppoküyttüinen korjaustüyteaine nopeisiin ja tehokkaisiin korjaustüihin. Se tarttuu erinomaisesti terükseen, alumiiniin, sinkittyihin pintoihin sekü hiottuihin, hyvükuntoisiin maalipintoihin. Materiaalin hienojakoinen sumutus varmistaa tasaisen pinnan ja siistit hüivytysalueet. Eristüü tehokkaasti kosteutta vastaan. Nopean kuivumisen ja helpon küsiteltüvyyden ansiosta pinnoite soveltuu erinomaisesti püivittüiseen küyttüün niin ammattikorjaamoissa kuin tee se itse -küyttüssü.

Tekniset Tiedot

Perusta	Epoksihartsi
Värit	Harmaa
Tartuntakuiva	10
Säilyvyysaika	36 Kuukautta
Pölykuiva	5
Kuivumisaika	30

Tekninen Tietolehti

Käyttöohje

Käyttölämpötila: +10...+80 °C. Pidettävä erillään kaikista syttymislähteistä. Suosittelemme poistamaan pinnoilta karkeat epäpuhtaudet, levittämällä PETEC Epoxy-Grundierung -epoksipohjamaalin (tuotenro 71140) ja tarvittaessa kitkaamaan pinnan. Hio korjattava kohta ja puhdista sekä poista rasva huolellisesti silikonipoistoaineella (tuotenro 70950). Ravista purkkia huolellisesti ennen käyttöä; (noin 1-2 minuuttia) ja tee koeruiskutus. Ruiskuta PETEC Grundierung -pohjatyöainetta tasaisesti noin 20 cm:n etäisyydeltä pinnoitettavalle pinnalle. Suosittelemme levittämällä tuotteen 2-3 ruiskutuserroksena. Anna pinnoitteen tuulettua 3-5 minuuttia ruiskutuserrosten välillä. Tuote on hiottavissa vasta tällaisen liikkuvuuden jälkeen (noudata jatkokäyttöohjeita). Sen jälkeen se voidaan pölyttää soveltuvilla tuotteilla. Hio pinta ennen jatkokäyttöä mattapintaiseksi. Valitse hiomapaperin raekoko siten, että materiaalin mukaan. Tarkemmat tiedot löytyvät teknisestä tuoteselosteesta. Ei saa käyttää matalan pintaenergian muoveille (esim. PE tai PP). Tuotteen soveltuvuuden varmistamiseksi toivottua käyttöä varten suosittelemme testaamaan sen ensin. Käytön jälkeen käsitellä purkki ylläsalaisin ja ruiskuta venttiili tyhjiä. Tuuleta riittävästi! Tutustu turvallisuusohjeeseen ja tuoteselosteeseen! (Lataa PETEC-tuoteselosteet osoitteesta www.petec.de)