

KIRKASLAKKA

Ominaisuudet

- suojalakka, UV- ja säänkestävä
- nopea kuivuminen
- käyttövalmis – ei vaadi sekoittamista
- kova pinta ja hyvä elastisuus
- korkea kiiltoaste ja erinomainen tasoittuvuus
- erittäin hyvin kiillotettavissa
- erinomainen tarttuvuus 1K- ja 2K-maalausjärjestelmiin

Käyttöalueet

Yksikomponenttinen kirkaslakka on luotettava ja helppokäyttöinen suojalakka nopeisiin ja tehokkaisiin korjaustöihin. Se tarttuu erinomaisesti 1K- ja 2K-maaleihin. Erittäin hienojakoisen sumutuksen ansiosta kirkaslakka levittyy tasaisesti pinnalle. Tämä mahdollistaa erinomaisen tasoittuvuuden, hyvän valumattomuuden ja kestävä suojakerroksen. Näin saadaan aikaan tehokas kosteuseristys. Nopean kuivumisen ja helpon käsittelyvyyden ansiosta kellastumaton pintaviimeistely soveltuu erinomaisesti kaikkiin ammattikorjaamoissa kuin tee se itse -käyttöön.

TeknisetTiedot

Värit	Läpinäkyvä
Säilyvyysaika	36 Kuukautta

Käyttöohje

Käyttölämpötila: +10...+80 °C. Pidettävä erillään kaikista syttymisriskistä. Suosittelemme poistamaan pinnoilta karkeat epäpuhtaudet, levittämällä PETEC Epoxy-Grundierung -epoksipohjamaalin (tuotenro 71140), tarvittaessa PETEC-kitin, sen jälkeen PETEC Grundierfüller -pohjateaineen (tuotenro 71240) ja lopuksi maalaamaan pinnan. Puhdista ja poista rasva pinnalta huolellisesti silikonipoistoaineella (tuotenro 70950). Ravista purkkia huolellisesti ennen käyttöä (noin 1-2 minuuttia) ja tee koeruiskutus. Ruiskuta PETEC 1K-Klarlack -kirkaslakkaa tasaisesti noin 20 cm:n etäisyydeltä pinnoitettavalle pinnalle. Suosittelemme levittämään tuotteen 2-3 ruiskutuskerroksena. Anna pinnoitteen tuulettua 3-5 minuuttia ruiskutuskerrosten välillä. Tuotteen soveltuvuuden varmistamiseksi toivottua käyttöä varten suosittelemme testaamaan sen ensin. Käytä jatkossa purkki ylläsalaisin ja ruiskuta venttiili tyhjäksi. Tuuleta riittävästi! Tutustu turvallisuusohjeeseen ja tuoteselosteeseen! (Lataa PETEC-tuoteselosteet osoitteesta www.petec.de)