

EPOKSIPOHJAMAALI, HARMAA

Ominaisuudet

- Ammattitason korroosiosuoja 2K-teknologialla
- erinomainen tartuntapohjamaali
- hyvin täyttävä ja päällemaalattavissa
- 2K-epoksijärjestelmä, erittäin hyvin hiottavissa
- erinomainen tarttuvuus ja maksimaalinen korroosiosuoja
- erinomainen naarmuuntumis-, isku- ja iskunkestävyys
- tasainen ruiskutuskuvio säädettävän suihkutussuuttimen ansiosta
- päällekitattavissa polyesterikiteillä
- päällemaalattavissa 1K- ja 2K-pintamaalijärjestelmillä (liuotinhöyrytön ja vesihöyrytön)
- yhteensopiva PETEC Grundierfüller -pohjatäyteaineen (tuotenro 72240), PETEC Karo-Zinn -koritinan (tuotenro 96175), PETEC Klarlack -kirkaslakan (tuotenro 72340) sekä PETEC Spachtelmasse -kittien (tuotenrot 96125, 96110, 96225, 96210, 96325 ja 96310) kanssa

Käyttöalueet

Kaksikomponenttinen epoksipohjamaali on korkealaatuinen korroosiosuojapohjamaali ammattimaisiin korjaus- ja huoltoihin, joissa vaaditaan maksimaalista tarttuvuutta ja pitkäaikaisesta kestävydestä. 2K-teknologian ansiosta muodostuu erityisen tiivis ja kestävä suojakerros, joka eristää tehokkaasti kosteutta vastaan ja estää kosteuden tunkeutumisen pinnoitteen alle. Tarttuu erinomaisesti teräkseen, alumiiniin, sinkittyihin pintoihin sekä hiottuihin, hyvin kuntoisiin maalipintoihin. Erittäin hienojakoisen sumutuksen ja suihkutussuuttimen ansiosta pinnoite levittyy tasaisesti, mikä mahdollistaa siistit ja tasaisen lopputuloksen.

Tekniset Tiedot

Perusta	Epoksihartsi
Värit	Harmaa
Kovettuminen Tuntia	16 – 24
Tartuntakuiva	30
Säilyvyysaika	36 Kuukautta
Pölykuiva	15
Työstölämpötila	+10°C bis +60

Tekninen Tietolehti

Käyttöohje

Käyttölämpötila: +10...+60 °C. Pidettävä erillään kaikista syttymislähteistä. Poista pinnoilta karkeat epäpuhtaudet, kuten huonosti kiinni olevat vanhat maalikerrokset tai pohjamaalit (hiomapaperin raekoko valitaan materiaalin mukaan), esimerkiksi hiomalla, puhdistamalla ja poistamalla rasva pinnoilta huolellisesti silikonipoistoaineella (tuotenro 70950). Ravista purkkia huolellisesti ennen käyttöä; (noin 1-2 minuuttia). Irrota painike suojakorkista, aseta se purkin pohjassa olevan venttiilin päälle ja aktivoi purkki painamalla painiketta, kunnes kuuluu napsahdus. Ravista purkkia uudelleen 1-2 minuutin ajan. Suihkutussuutin halutun ruiskutuskuvion mukaiseksi ja tee koeruiskutus. Ruiskuta tuotetta tasaisesti noin 20 cm:n etäisyydeltä pinnoitettavalle pinnalle. Suosittelemme levittämään tuotteen 2-3 ruiskutuserroksena. Anna pinnoitteen tuulettua 5-10 minuuttia ruiskutuserrosten välillä. Tuote on hiottavissa vasta täydellisen lämpökovettumisen jälkeen (noudata jatkokäyttöohjeita). Sen jälkeen se voidaan päällekitata soveltuvilla tuotteilla (PETEC-kitti) ja päällemaalata (PETEC Grundierfüller -pohjatyöaineella). Hio pinta ennen jatkokäyttöä; mattapintaiseksi. Valitse hionapaperin raekoko kädessä olevan materiaalin mukaan. Jos päällemaalaus tehdään vasta yli vuorokauden kuluttua, pinta on hiottava ennen maalausta. Ei saa käyttää termoplastisilla alustoilla. Varmista ehdottomasti materiaalin kestävyys. Tuotteen soveltuvuuden varmistamiseksi toivottua tarkoitusta varten suosittelemme testaamaan sen ensin. Käytön jälkeen käännä purkki ylösalaisin ja ruiskuta venttiili tyhjäksi. Tuuleta riittävästi! Aktivoinnin jälkeen tuote on käytökelpoinen enintään 3 päivän ajan. Tutustu turvallisuusohjeeseen ja tuoteselosteeseen! (Lataa PETEC-tuoteselosteet osoitteesta www.petec.de)