

POHJAT&AUMML;YTEAINE

Ominaisuudet

- erittäin hyvä täyttökyky
- erinomainen korroosiosuoja
- erinomainen naarmuuntumis-, isku- ja iskunkestävyys
- kemiallisesti kovettuva 2K-järjestelmä
 - erittäin pitkäikäinen, tiivis ja kestävä pinnoite
 - erittäin suuri mekaaninen kuormituskestävyys
 - maksimaalinen korroosiosuoja
 - erittäin hyvä kosteuden- ja kemikaalinkestävyys
- nopea kuivuminen
- erittäin hyvä kulutuskestävyys
- tasainen ruiskutuskuvio säädettävän suihkutussuuttimen ansiosta
- erittäin hyvä hiottavuus
- päällemaalattavissa 1K- ja 2K-pintamaalijärjestelmillä (liuotinhenteiset ja vesiohenteiset)
- yhteensopiva PETEC Epoxy-Grundierung -epoksipohjamaalin (tuotenro 72140), PETEC Karo-Zinn -koritinan (tuotenro 96175), PETEC Klarlack -kirkaslakan (tuotenro 72340) sekä PETEC Spachtelmassen -kittien (tuotenrot 96125, 96110, 96225, 96210, 96325 ja 96310) kanssa

Käyttöalueet

Kaksikomponenttinen pohjatäyteaine on erittäin suorituskyyinen premium-luokan korjaustäyteaine ammattimaisiin korjaustäihin, joissa vaaditaan maksimaalista tarttuvuutta, korroosiosuojaa ja pitkäaikaista kestävyyttä. Hartsin ja kovettimen kemiallisen reaktion (2K-järjestelmä) ansiosta muodostuu erityisen tiivis ja kestävä suojakerros, joka eristää tehokkaasti kosteutta vastaan ja estää kosteuden tunkeutumisen pinnoitteen alle. Tarttuu erinomaisesti teräkseen, alumiiniin, sinkittyihin pintoihin sekä hiottuihin, hyväkuntoisiin maalipintoihin. Erittäin hienojakoisen sumutuksen ansiosta pinnoite levittyy tasaisesti pinnalle, mikä mahdollistaa siistit häivytyalueet ja tasaiset siirtymät. 2K-pohjatäyteaine on ensisijainen valinta ammattikäyttän, jossa vaaditaan korkeinta laatua, turvallisuutta ja kestävyyttä.

Tekniset Tiedot

Perusta	Epoksihartsi
Värit	Harmaa
KovettuminenMinuuttia	30
Tartuntakuiva	20
Säilyvyysaika	36 Kuukautta
Työstölämpötila	+10 °C bis +60

Tekninen Tietolehti

Käyttöohje

Käyttölämpötila: +10...+60 °C. Pidettävä erillään kaikista syttymisasteista. Suosittelemme poistamaan pinnoilta karkeat epäpuhtaudet, levittämällä PETEC Epoxy-Grundierung -epoksipohjamaalin (tuotenro 72140) ja tarvittaessa kittamaan pinnan. Hio korjattava kohta ja puhdista sekä poista rasva huolellisesti silikonipoistoaineella (tuotenro 70950). Ravista purkkia huolellisesti ennen käyttöä; (noin 1-2 minuuttia). Irrota painike suojakorkista, aseta se purkin pohjassa olevan venttiilin päälle ja aktivoi purkki painamalla painiketta, kunnes kuuluu napsahdus. Ravista purkkia uudelleen 1-2 minuutin ajan ja koesuihkuta. Ruiskuta tuotetta tasaisesti noin 20 cm:n etäisyydeltä pinnoitettavalle pinnalle. Suosittelemme levittämällä tuotteen 2-3 ruiskutuskerroksena. Anna pinnoitteen tuulettua 5-10 minuuttia ruiskutuskerrosten välillä. Tuote on hiottavissa vasta tällaisen lämpökovettumisen jälkeen (noudata jatkokäyttöohjeita). Sen jälkeen se voidaan päällemaalata soveltuvilla tuotteilla. Hio pinta ennen jatkokäyttöä mattapintaiseksi. Valitse hiomapaperin raekoko käytettävän materiaalin mukaan. Tarkemmat tiedot löytyvät teknisestä tuoteselosteesta. Ei saa käyttää matalan pintaenergian muoveille (esim. PE tai PP). Tuotteen soveltuvuuden varmistamiseksi toivottua käyttötarkoitusta varten suosittelemme testaamaan sen ensin. Käytön jälkeen käsitellä purkki ylläsalaisin ja ruiskuta venttiili tyhjäksi. Tuuleta riittävästi! Aktivoinnin jälkeen tuote on käytökelpoinen enintään 1 päivän ajan. Tutustu turvallisuusohjeeseen ja tuoteselosteeseen! (Lataa PETEC-tuoteselosteet osoitteesta www.petec.de)