

YLEIS- JA HIENOKITTI

Ominaisuudet

- monikäyttöinen ja nopeasti kuivuva
- erittäin hyvä tarttuvuus metalliin ja GFK:hon (lasikuituvahvisteiseen muoviin)
- hieno ja sileä pintarakenne
- ihanteellinen viimeistely- ja jälkikäsittelytöihin
- nopea kuivuminen tehokkaaseen työskentelyyn
- helposti hiottava ja vähäpölyinen
- vähennetty styreenipitoisuus miellyttävään käsittelyyn
- päällemaalattavissa 1K- ja 2K-järjestelmillä
- yhteensopiva PETEC Epoxy-Grundierungen -epoksipohjamaalien (tuotenro 71140 tai 72140), PETEC Karo-Zinn -koritinan (tuotenro 96175), PETEC Grundierfüller -pohjatäyteaineiden (tuotenro 71240 tai 72240) sekä PETEC Spachtelmassen -kittien (tuotenrot 96125, 96110, 96225 ja 96210) kanssa

Käyttöalueet

2K-yleis- ja hienokitti on monipuolinen täyttö- ja viimeistelykitti tarkkoihin korikorjaustöihin. Vahvikekitti tarjoaa erinomaisen tarttuvuuden useisiin erilaisiin alustoihin (kuten teräslevy, sinkityt levyt, alumiini, tinatut pinnat ja GFK) sekä erittäin hienon pintarakenteen ansiosta myös, alumiiniin, tinattuihin pintoihin ja GFK:hon (lasikuituvahvisteiseen muoviin).

Tekniset Tiedot

Värit	Keltainen
Säilyvyysaika	18 Kuukautta
Käyttöaika	3-4
Kuivumisaika	20

Käyttöohje

Verarbeitungstemperatur: +10°C bis +80°C. Von sämtlichen Zündquellen fernhalten. Wir empfehlen die Oberflächen von groben Rückständen, wie nicht tragfähigen Altlackierungen oder Grundierungen zu befreien (z.B. schleifen mit Schleifpapier P80 / 150). Ggf. PETEC Epoxy-Grundierung (Art.-Nr. 71140 oder 72140) auftragen. Bei Reparaturen von größeren Rissen, Löchern, Unebenheiten oder einsetzen von Reparaturblechen empfehlen wir die PETEC Faserspachtel (Art.-Nr. 96325 oder 96310) oder das PETEC Karo-Zinn (Art.-Nr. 96175). Mit Silikonentferner (Art.-Nr. 70950) gründlich reinigen und entfetten. Dose öffnen und Inhalt vor Gebrauch aufrühren. Benötigte Menge der Spachtelmasse entnehmen und mit dem Härter sorgfältig mischen (max. 3 % Härterzugabe). Material gleichmäßig auftragen und aushärten lassen. Nach der Aushärtung matt, trocken schleifen (Trockenschleifpapier P 240 / 360). Vor dem Überlackieren mit PETEC Grundierfüller (Art.-Nr. 71240 oder 72240) übersprühen. Erst nach vollständiger Durchhärtung schleifbar und mit geeigneten Produkten überlackierbar. Die Schleifkörnung ist materialabhängig und kann dem Technischen-Datenblatt entnommen werden. Nicht auf niederenergetischen Kunststoff (z.B. PE oder PP) verwenden. Zur Sicherstellung der Eignung des Produktes für die gewünschte Anwendung sind in jedem Fall Eigenversuche zu empfehlen. Überdosierung des Härters kann zu Fleckenbildung in der Decklackierung führen. Nach Gebrauch Dose luftdicht verschließen. Ausreichend lüften! Sicherheits- und Technisches Datenblatt beachten! (Download der PETEC-Datenblätter unter www.petec.de)