

MUOVIKITTI

Ominaisuudet

- Täyttökitti erityisesti muoveille
- hyvä elastisuus joustaville komponenteille
- nopeasti kuivuva
- erittäin hyvä tarttuvuus muoviin sekä myös teräkseen, rautaan, alumiiniin, lasikuituvahvisteiseen muoviin (GFK) ja puuhun
- tasainen ja hienojakoinen kittirakenne
- nopea kuivuminen tehokkaisiin työprosesseihin
- hyvin hiottavissa täydellisen pinnan aikaansaamiseksi
- päällemaalattavissa 1K- ja 2K-pohjatäyteaineilla
- yhteensopiva PETEC Epoxy-Grundierungen -epoksipohjamaalien (tuotenro 71140 tai 72140), PETEC Plastbond -tuotteiden (tuotenro 98325 tai 98350), PETEC Karo-Zinn -koritinan (tuotenro 96175), PETEC Grundierfüller -pohjatäyteaineiden (tuotenro 71240 tai 72240) sekä PETEC Spachtelmassen -kittien (tuotenro 96125, 96110, 96225 ja 96210) kanssa

Käyttöalueet

2K-muovikitti on elastinen muotoiltava kitti, joka on tarkoitettu erityisesti muoviosien korjaukseen. Täyttökitti tarttuu erinomaisesti useisiin erilaisiin alustoihin. Soveltuu erinomaisesti pitkäikäisiin ja jännityksettömiin korjauksiin.

Tekniset Tiedot

Värit	Musta
Säilyvyysaika	18 Kuukautta
Käyttöaika	4-5
Kuivumisaika	20-30

Tekninen Tietolehti

Käyttöohje

Käyttölämpötila: +10...+80 °C. Pidettävä erillään kaikista syttymisluokista. Suosittelemme poistamaan pinnoilta karkeat epäpuhtaudet, kuten huonosti kiinni olevat vanhat maalikerrokset tai pohjamaalit (esim. hiomalla hiomapaperilla P80/P150). Suurempien halkeamien, reikien ja epätasaisuuksien korjauksissa suosittelemme kytymä PlastBond-tuotetta (tuotenro 98325 tai 98350) tai Power Bibond -tuotetta (tuotenro 98625 tai 98550). Puhdista ja poista rasva pinnalta huolellisesti silikonipoistoaineella (tuotenro 70950). Avaa purkki ja sekoita sisästä huolellisesti ennen kytymä. Ota tarvittava määrä kytymä ja sekoita se huolellisesti kovettimen kanssa (kovettimen määrä enintään 3%). Levitä materiaali tasaisesti ja anna sen kovettua. Kun tuote on täysin lämpökovettunut, hio pinta mattapintaiseksi kuivana (kuivahiomapaperi P240/P360) ja ruiskuta ennen päällystämistä pohjatyäainetta (tuotenro 71240 tai 72240). Tuote on hiottavissa ja päällystettävissä tai päällystettävissä soveltuvilla tuotteilla vasta täydellisen lämpökovettumisen jälkeen. Valitse hiomapaperin raekoko kytymästä materiaalin mukaan. Tarkemmat tiedot löytyvät teknisestä tuoteselosteesta. Ei saa kytymä matalan pintaenergian muoveille (esim. PE tai PP). Tuotteen soveltuvuuden varmistamiseksi toivottua kytymätarkoitusta varten suosittelemme testaamaan sen ensin. Liian suuri kovettinmäärä voi aiheuttaa laikkujen muodostumista pintamaalaukseen. Sulje purkki ilmatiiviisti kytymän jälkeen. Tuuleta riittävästi! Tutustu turvallisuusohjeeseen ja tuoteselosteeseen! (Lataa PETEC-tuoteselosteet osoitteesta www.petec.de)