

Fiche Technique

MASTIC UNIVERSEL ET FIN

Caractéristiques

- utilisation universelle et séchage rapide
- très bonne adhésion sur les surfaces métalliques et plastique renforcé de fibres de verre
- structure de surface fine et lisse
- idéal pour les travaux de finition et de retouche
- séchage rapide pour un travail efficace
- polissage facile et peu poussiéreux
- teneur réduite en styrène pour une application agréable
- peut être recouvert de peinture avec un système 1C ou 2C
- Compatible avec les apprêts époxy PETEC (réf. 71140 ou 72140), l'étain de carrosserie PETEC (réf. 96175), les apprêts de remplissage PETEC (réf. 71240 ou 72240) et les mastics PETEC (réf. 96125, 96110, 96225, 96210)

Domaines d'application

Le mastic universel et fin en 2C est un mastic de remplissage et de finition polyvalent pour des travaux de carrosserie. Ce mastic de traction se distingue par son excellente adhérence sur différents supports (comme l'acier, les galvanisés, l'aluminium, les surfaces et le plastique renforcé de fibres de verre), ainsi que par sa structure de surface particulièrement fine.

Données Techniques

Couleurs	Jaune
Durée de stockage	18 Mois
Durée de vie en pot	3-4
Temps de séchage	20

Mode d'emploi

Verarbeitungstemperatur: +10°C bis +80°C. Von sämtlichen Zündquellen fernhalten. Wir empfehlen die Oberflächen von groben Rückständen, wie nicht tragfähigen Altlackierungen oder Grundierungen zu befreien (z.B. schleifen mit Schleifpapier P80 / 150). Ggf. PETEC Epoxy-Grundierung (Art.-Nr. 71140 oder 72140) auftragen. Bei Reparaturen von größeren Rissen, Löchern, Unebenheiten oder einsetzen von Reparaturblechen empfehlen wir die PETEC Faserspachtel (Art.-Nr. 96325 oder 96310) oder das PETEC Karo-Zinn (Art.-Nr. 96175). Mit Silikonentferner (Art.-Nr. 70950) gründlich reinigen und entfetten. Dose öffnen und Inhalt vor Gebrauch aufrühren. Benötigte Menge der Spachtelmasse entnehmen und mit dem Härter sorgfältig mischen (max. 3 % Härterzugabe). Material gleichmäßig auftragen und aushärten lassen. Nach der Aushärtung matt, trocken schleifen (Trockenschleifpapier P 240 / 360). Vor dem Überlackieren mit PETEC Grundierfüller (Art.-Nr. 71240 oder 72240) übersprühen. Erst nach vollständiger Durchhärtung schleifbar und mit geeigneten Produkten überlackierbar. Die Schleifkörnung ist materialabhängig und kann dem Technischen-Datenblatt entnommen werden. Nicht auf niederenergetischen Kunststoff (z.B. PE oder PP) verwenden. Zur Sicherstellung der Eignung des Produktes für die gewünschte Anwendung sind in jedem Fall Eigenversuche zu empfehlen. Überdosierung des Härters kann zu Fleckenbildung in der Decklackierung führen. Nach Gebrauch Dose luftdicht verschließen. Ausreichend lüften! Sicherheits- und Technisches Datenblatt beachten! (Download der PETEC-Datenblätter unter www.petec.de)