

MASTIC POUR PLASTIQUE

Caractéristiques

- Mastic de remplissage spécial pour plastiques
- grande élasticité pour pièces flexibles
- séchage rapide
- très bonne adhérence sur plastique, mais aussi sur acier, fer, aluminium, plastique renforcé de fibres de verre et bois
- structure de mastic fine et régulière
- séchage rapide pour des processus efficaces
- bon polissage pour des surfaces parfaites
- peut être recouvert de peinture avec un apprêt de remplissage 1C ou 2C
- Compatible avec les apprêts époxy PETEC (réf. 71140 ou 72140), la colle PU PETEC (réf. 98325 ou 98350), l'étain de carrosserie PETEC (réf. 96175), les apprêts de remplissage PETEC (réf. 71240 ou 72240) et les mastics PETEC (réf. 96125, 96110, 96225, 96210)

Domaines d'application

Le mastic plastique en boîte 2C est un mastic de contour et d'isolation spécialement conçu pour la réparation de pièces en plastique. Ce mastic de remplissage se distingue par une excellente adhérence sur des supports très divers. Idéal pour des réparations durables et sans contraintes.

Données Techniques

Couleurs	Noir
Durée de stockage	18 Mois
Durée de vie en pot	4-5
Temps de séchage	20-30

Fiche Technique

Mode d'emploi

Température de traitement : +10 °C à +80 °C. Tenir à l'écart de toute source d'inflammation. Nous recommandons de débarrasser les surfaces des résidus grossiers, tels que les anciennes peintures ou apprêts non adhérents (par ex. polir avec du papier abrasif P 80 / 150). Pour la réparation de fissures, trous et irrégularités plus importants, nous recommandons la colle PU (réf. 98325 ou 98350) ou le Power Bibond (réf. 98625 ou 98550). Nettoyer et dégraisser soigneusement avec le spray antisilicone (réf. 70950). Ouvrir la boîte et remuer le contenu avant utilisation. Prélever la quantité de mastic nécessaire et la mélanger soigneusement avec le durcisseur (ajout de durcisseur max. 3 %). Appliquer le matériau de manière uniforme et laisser durcir. Après durcissement complet, polir à sec jusqu'à obtention d'une surface mate (papier abrasif à sec P 240 / 360), puis pulvériser l'apprêt de remplissage (réf. 71240 ou 72240) avant la peinture. Attendre le durcissement complet avant de polir et utiliser des produits compatibles pour la peinture ou le mastic de recouvrement. Le grain de ponçage dépend du matériau et peut être trouvé dans la fiche technique. Ne pas utiliser sur des plastiques à faible énergie de surface (par ex. PE ou PP). Afin de garantir que le produit convient à l'application souhaitée, veuillez effectuer des tests préalables. Un surdosage du durcisseur peut entraîner la formation de taches dans la couche de peinture. Refermer le récipient de manière hermétique après utilisation. Agiter suffisamment ! Veuillez lire la fiche de sécurité et la fiche technique ! (Téléchargement des fiches de données PETEC à l'adresse www.petec.de)