

MASTIC FIBRE;

Caractéristiques

Le mastic fibré en boîte 2C est un mastic polyester haut de gamme, renforcé de fibres de verre, destiné aux travaux de réparation exigeants. Ce mastic fibré de verre convient parfaitement pour combler les fissures importantes, les trous et les perforations dues à la corrosion sur métal (fer, acier, aluminium), ainsi que pour la réparation de plastiques renforcés de fibres de verre. Grâce à sa très bonne adhérence et à sa haute stabilité, ce mastic de traction permet une réparation durable et résistante.

Domaines d'application

Renforcé de fibres de verre pour une stabilité maximale Idéal pour les fissures, trous et perforations dues à la corrosion Très bonne adhérence sur les surfaces métalliques et plastique renforcé de fibres de verre Convient également pour les surfaces verticales Optimal en cas d'exposition à l'humidité ; faible absorption d'eau Durcissement rapide pour un travail efficace Teneur réduite en styrène pour une application plus agréable Recouvrable de mastic universel et mastic fin peut être recouvert de peinture avec un système 1C ou 2C Compatible avec les apprêts époxy PETEC (réf. 71140 ou 72140), l'antirouille de carrosserie PETEC (réf. 96175), les apprêts de remplissage PETEC (réf. 71240 ou 72240) et les mastics PETEC (réf. 96125, 96110, 96225, 96210)

Données Techniques

Couleurs	Jaune
Durée de stockage	18 Mois
Durée de vie en pot	4-5
Temps de séchage	20-30

Fiche Technique

Mode d'emploi

Mode d'emploi: Température de traitement: +10 °C à +80 °C. Tenir à l'écart de toute source d'inflammation. Nous recommandons de débarrasser les surfaces des résidus grossiers, tels que les anciennes peintures ou apprêts non adhérents (par ex. polir avec du papier abrasif P 80 / 150). Appliquer éventuellement l'apprêt époxy PETEC (réf. 71140 ou 72140). Nettoyer et dégraisser soigneusement avec le spray antisilicone (réf. 70950). Ouvrir la bote et remuer le contenu avant utilisation. Prélever la quantité de mastic nécessaire et la mélanger soigneusement avec le durcisseur (ajout de durcisseur max. 3 %). Appliquer le matériau de manière uniforme et laisser durcir. Après durcissement, poncer à sec jusqu'à obtention d'une surface mate (papier abrasif à sec P 240 / 360). Avant la peinture, traiter si nécessaire avec du mastic universel et mastic fin PETEC (réf. 96125 ou 96110), puis pulvériser l'apprêt de remplissage PETEC (réf. 71240 ou 72240). Attendre le durcissement complet avant de polir et utiliser des produits compatibles pour la peinture ou le mastic de recouvrement. Le grain de ponçage dépend du matériau et peut être trouvé dans la fiche technique. Ne pas utiliser sur des plastiques à faible énergie de surface (par ex. PE ou PP). Afin de garantir que le produit convient à l'application souhaitée, veuillez effectuer des tests préalables. Un surdosage du durcisseur peut entraîner la formation de taches dans la couche de peinture. Refermer le récipient de manière hermétique après utilisation. Agiter suffisamment ! Veuillez lire la fiche de sécurité et la fiche technique ! (Télécharger des fiches de données PETEC à l'adresse www.petec.de)